

Варма, грунтовка

Варма, грунтовка

ТИП

Акрилатная грунтовка для грунтования новых и ранее окрашенных поверхностей. Благодаря своим хорошим адгезионным свойствам, она отлично подходит для окраски под обои. Подходит также для окраски оцинкованных поверхностей.




ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для грунтовки бетонных, оштукатуренных, гипсокартонных, а также древесностружечных и древесноволокнистых плит. Особенно хорошо подходит в качестве грунтовки под акрилатные краски Гармония, Джокер, Ремонтти-Ясса и Луми. Подходит для грунтования новых и ранее окрашенных поверхностей. Особенно хорошо подходит под обои. При использовании обоев обратить внимание на то, чтобы выравнивание поверхности перед грунтованием было произведено подводящей шпатлевкой серии Престо либо другой шпатлевкой с преобладанием цемента, которая не растворяется легко под воздействием воды. Обладает хорошей адгезией к оцинкованным поверхностям.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ


Применяется для грунтовки стен и потолков внутренних помещений в случаях, когда от грунтовки требуются хорошие адгезионные свойства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Базис	AP
Цвета	Используется неколерованной, но, при необходимости, можно колеровать в цвета интерьерных красок Tikkurila в оттенки, обозначенные буквой А. При колеровке применять только половину от указанного в рецептуре объема пигментных паст. Могут быть незначительные отклонения по цвету от эталона.
Степень блеска	Глубоко матовая
Класс эмиссии строительного материала	M1
Расход	На впитывающие поверхности – 5–7 м ² / л. На невпитывающие поверхности – 9–11 м ² / л.
Тара	2,7 л и 9 л.
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Наносится валиком или распылением под высоким давлением. При распылении под высоким давлением применять сопло 0,015"-0,021". Допускается разбавлять до 5 % по объему.
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%	На отлип – 30 минут. Окраску можно производить через 2–4 часа. Обои можно наклеивать на следующий день.
Стойкость к химикатам	Устойчива к очищающим химикатам и слабым растворителям, например к уайт-спириту.
Термостойкость	85° C, ISO 4211-3.
Стойкость к мокрому трению	2 класс по ISO 11998 и EN 13300.

Варма, грунтовка

Сухой остаток	Ок. 35 % в зависимости от цвета.
Плотность	Ок. 1,4 кг/л.
Хранение	Защищать от мороза.
Код	673 6201
Свидетельство о государственной регистрации	 Свидетельство о государственной регистрации

Варма, грунтовка

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура воздуха должна быть не ниже +5 °С и относительная влажность воздуха – не выше 80 %.
Предварительная подготовка	Неокрашенная поверхность: Очистить поверхность от пыли и грязи. При необходимости, выровнять поверхность подходящей шпатлевкой серии "Престо", высохшую поверхность отшлифовать. Пыль от шлифовки удалить. Сразу после этого загрунтовать грунтовкой "Варма". Покрывную окраску произвести акрилатными красками, например, краской Гармония, Луми, Джокер или Ремонтти-Ясса. Окрашенная поверхность: Поверхность вымыть моющим средством "Маалипесу", затем тщательно промыть чистой водой. Неровности выправить подходящей шпатлевкой серии "Престо", высохшую поверхность отшлифовать. Пыль от шлифовки удалить.
Грунтование	Первичное грунтование: Перед применением грунтовку тщательно перемешать. При необходимости, разбавить водой. Нанести 1–2 слоя грунтовки валиком или распылением.
Очистка инструментов	Удалить остатки грунтовки с рабочих инструментов и вымыть водой. Слегка затвердевшую краску рекомендуется удалить моющим средством для кистей "Пенсселипесу".
Уход	Поверхность, окрашенную акрилатной краской, можно очищать не ранее, чем через 1 месяц после окраски влажной мягкой губкой или тканью, смоченной в растворе нейтрального моющего средства (рН 6–8). При приготовлении моющего раствора придерживаться рекомендаций изготовителя моющего средства. После очистки поверхность не должна оставаться мокрой.

Со свежеекрасочной поверхностью необходимо обращаться осторожно на протяжении нескольких недель, так как свежее покрытие достигает своей окончательной твердости и стойкости в течение прикл. одного месяца после окраски. В случае необходимости, для очистки поверхности в данный период применять легкую очистку влажной мягкой тканью.

ОХРАНА ТРУДА

Состав грунтовки не предполагает предупредительной маркировки. На продукт имеется паспорт техники безопасности.

 [Паспорт техники безопасности](#)

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно вывезти на свалку – соблюдать местное законодательство.

ТРАНСПОРТИРОВКА VAK/ADR -

[Назад](#)

**Выбрали продукт?
Найдите ближайший магазин в вашем городе**

