
ТИП ПРОДУКТА	Готовая для применения водоразбавляемая шпатлевка для швов.
ПРИМЕНЕНИЕ	Применяется для выравнивания швов на гипсовых поверхностях стен и потолков в сухих помещениях. В качестве подложки могут быть также волокнистая плита, бетон, легкий бетон, штукатурка и т.д. Можно применять также для сплошного выравнивания.
ОДОБРЕНИЯ	Изделие относится к категории М1 строительных материалов по выбросам вредных веществ. Изделие получила международный сертификат соответствия СЕ, который регулируется нормами ЕС. Дополнительная информация: см. стр. 2 "СЕ маркировка".
<hr/>	
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Содержание сухих веществ	Прим. 61 весовых- %
Толщина слоя	0 - 2 мм
Летучие органические вещества (VOC)	Продукт не включен в Европейскую директиву по летучим органическим веществам (VOC).
Практическая укрывистость	При сплошном выравнивании 1 л/м ² , толщина слоя 1 мм. При частичном и шовном выравнивании два раза на гипсовой пластине прим. 0,3 л/м ² .
Размер частиц	Макс. 0,07 мм
Плотность	1,4 г/мл
Время высыхания, +23°C, относительная влажность 50 %	2 - 3 часа/мм в зависимости от толщины слоя.
Очистка инструментов	Вода
Цвета	Бежевый
Упаковочные размеры (доступность зависит от страны)	3 L, 10 L

См. на обороте

**ИНСТРУКЦИЯ ПО
ПРИМЕНЕНИЮ****Подготовка поверхности**

Новые поверхности очистить от пыли и грязи.
 Ранее окрашенную поверхность вымыть моющим раствором RENSA Maalarinpesuliuos и тщательно промыть водой.
 Твердые или глянцевые поверхности отшлифовать до матовости и удалить пыль после шлифования.
 Хрупкие основания и необработанную деревянную поверхность следует загрунтовать до нанесения шпатлевки.

Нанесение

Шпатлевка наносится шпателем. Количество обработок зависит от качества поверхности. Высохшую шпатлевку можно окрашивать или клеивать. До оклеивания зашпатлеванные поверхности следует предварительно заклеить.
 При шлифовании шпатлевки применять защитные очки и маску.

Условия нанесения

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой.
 Температура воздуха, шпатлевки и подложки быть выше +5°C и относительная влажность воздуха ниже 80%.

Хранение

Хранить в прохладном помещении. Защищать от мороза. Срок хранения 1 год в неоткрытой упаковке.

CE маркировка

	
Teknos Oy Takkatie 3, P.O. Box 107 00371 Helsinki, Finland 13	
1 A - EN 13963	
Reaction to fire	A2-s1, d0
Flexural strength	> 320 N

Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Так, как мы не можем повлиять на условия нанесения и использования краски, то мы несем ответственность только за ее качество и гарантируем, что она соответствует требованиям качества ТЕКНОС. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием материала не по назначению. На нашей странице www.teknos.com Вы найдете самую новую информацию по спецификации изделий, паспортам по технике безопасности и систем окраски.