

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

16.12.2019



**ТАСМАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ**  
**водно-дисперсионная полиакриловая грунтовка**  
**ТУ 2316-005-93296022-2015**

**ТИП** Водоразбавляемая укрепляющая и saniрующая акриловая грунтовка (концентрат) глубокого проникновения для наружных и внутренних работ. Содержит добавки против грибков и плесени.

**ПРИМЕНЕНИЕ** Для грунтования бетонных, оштукатуренных поверхностей, цементно-волокнистых плит под окрашивание водно-дисперсионными лакокрасочными материалами и для пылесвязывающей обработки бетонных полов под покрытие рулонными материалами. При проведении ремонтных работ применять для грунтования старых мелящих покрытий и остатков побелки. Не назначать на поверхность гипсовых отливок и известковую штукатурку, а также на минеральные поверхности, которые предполагается окрашивать масляными и алкидными материалами.

**ОЗНАКОМЬТЕСЬ СО СПЕЦИФИКАЦИЕЙ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ!**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

<b>Норма расхода</b>	(5 – 20) м <sup>2</sup> /л в зависимости от пористости и толщины слоя укрепляемого материала.
<b>Массовая доля нелетучих веществ</b>	(12 – 18) %
<b>Плотность</b>	(1,0 – 1,1) г/см <sup>3</sup>
<b>Разбавитель</b>	Вода.
<b>Способ нанесения</b>	Валик, кисть, пневматическое распыление.
<b>Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°C по ГОСТ 19007, не более</b>	3 ч
<b>Нанесение следующего слоя</b>	Выполнять через 24 часа. Продолжительность высыхания увеличивается по мере понижения температуры и повышения относительной влажности воздуха
<b>Блеск покрытия</b>	Не нормируется.
<b>Цвет</b>	После высыхания - бесцветная.
<b>Хранение и транспортирование</b>	При температуре от плюс 5 <sup>0</sup> C до плюс 40 <sup>0</sup> C, в неповрежденной оригинальной таре. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке - 3 года со дня изготовления.
<b>Тара</b>	Пластмассовые канистры 3 л, 10 л.

см. на обороте

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

<b>Подготовка поверхности</b>	<p>Вновь оштукатуренные поверхности и конструкции из сборного и монолитного бетона выдержать до грунтования и окраски не менее 28 суток. Шпатлеванные поверхности при ремонтной окраске выдержать не менее 14 суток.</p> <p>Бетонные поверхности, подлежащие окрашиванию, очистить от цементного клея шлифованием, гидроструйной обработкой, промывкой под высоким давлением.</p> <p>Ранее окрашенные поверхности промыть под давлением водой без моющих средств или с применением моющего концентрата «RENSA FACADE», при необходимости восстановить утраты ремонтными растворами. Плотные бетонные поверхности допускается окрашивать без предварительного грунтования.</p> <p>При ремонтном окрашивании следует определить тип старого покрытия, мелящие старые покрытия грунтовать как зашпатлеванные поверхности.</p> <p><b>Внимание!</b> Не грунтовать поверх старых покрытий из масляных, алкидных и органо-силикатных и кремнийорганических красок. Эти покрытия следует полностью удалять до шпатлевания, грунтования и окрашивания.</p>
<b>Условия при грунтовании</b>	<p>Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой. Температура поверхности, грунтовки и воздуха должна быть выше +5°C, а относительная влажность воздуха – не более 80%. Перед началом работ выполнить пробное грунтование на небольшом участке поверхности для отработки технологии и определения практического расхода грунтовки.</p>
<b>Грунтование</b>	<p>Приготовить рабочий раствор грунтовки разбавлением концентрата чистой водой в соотношении 1 или 2 части воды на 1 часть грунтовки. Соотношение смешивания выбирают в зависимости от впитывающей способности окрашиваемой поверхности. Рабочий раствор грунтовки готовить в количестве, которое будет израсходовано за одну смену. При приготовлении рабочего раствора воду добавлять в концентрат, не наоборот. Не применять ведра из оцинкованной жести. Рабочий раствор грунтовки наносить всегда не менее чем за два слоя методом «мокрый по мокрому» распылением, валиком или кистью. Продолжительность сушки до окраски не менее 24 часов.</p>
<b>Состав</b>	<p>Вода, водная дисперсия акрилового сополимера, коалесцент, фунгицид, тарный консервант, пеногаситель.</p>
<b>Очистка инструментов</b>	<p>Малярные инструменты очищать водой.</p>
<b>Охрана труда</b>	<p>Грунтовка пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Не обладает кожно-резорбтивным и сенсibiliзирующим действием, слабо раздражает кожные покровы. При работе надеть защитные очки и перчатки, при нанесении распылителем надеть респиратор. При работе в помещении обеспечить достаточное проветривание. При попадании в глаза немедленно промыть водой и при необходимости обратиться к врачу. При попадании на кожу смыть водой.</p>
<b>Охрана окружающей среды</b>	<p>Жидкие отходы в канализацию не выливать. Сухие отходы и банки можно вывезти на свалку. Проливы локализовать. Руководствоваться местным законодательством.</p>
<b>Изготовитель</b>	<p>ООО «Текнос», Филиал Общества с ограниченной ответственностью «Текнос» в городе Санкт-Петербург Адрес: РФ, г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Новые Заводы, дом 56, корп.3, тел. (812) 334-9531, <a href="http://командор.рф">http://командор.рф</a></p>

Приведенная техническая информация получена в результате лабораторных испытаний, опыта практического применения и носит рекомендательный характер.

Изготовитель гарантирует соответствие лакокрасочного материала требованиям нормативно-технической документации.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в техническую спецификацию без специального уведомления.

Актуальные документы находятся на сайте <http://командор.рф>

Изготовитель не контролирует процесс окрашивания и не несет ответственности за ущерб, причиненный вследствие нарушения: условий хранения и транспортирования, технологических норм и правил, требований охраны труда, мер пожарной безопасности и местного законодательства по охране окружающей среды.