

Евро Филлер акрилатная влагостойкая шпатлевка

ТИП

Водоразбавляемая, готовая к применению влагостойкая шпатлевка для стен и потолков внутри сухих и влажных помещений. Наполняемость составляет 5 мм без растрескивания. Усадка незначительная, обладает хорошей адгезией.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для выравнивания деревянных, бетонных, оштукатуренных и гипсокартонных поверхностей под окраску воднодисперсионными красками (серии Euro, Harmony, Joker и др.) и для оклеивания обоями.



ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для влажных помещений в системе с грунтовкой Euro Primer и красками Euro 12, Euro 20, для сухих помещений в системе с грунтовкой Euro Primer и красками Euro 2, Euro 3, Euro 7.

[Увеличить](#)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Цвета

Белый.

Расход

на 1 слой: 1 л/м² при толщине слоя 1 мм.

Тара

1 л, 3 л

Разбавитель

Вода

Соотношения смешивания

Обычно не разбавляется.

Способ нанесения

Наносится шпателем.

Время высыхания

Шлифовку, окраску и приклеивание стальных покрытий можно производить после полного высыхания шпатлевки: при нормальных условиях через 2–24 часа, в зависимости от толщины слоя, температуры и относительной влажности воздуха.

Сухой остаток

Около 68%.

Плотность

Около 1,7 кг/л.

Хранение

Транспортировать и переносить в плотно закрытой таре. Хранить при температуре не ниже +5 °С в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке 2 года со дня изготовления.

Усадка и растрескивание

Совсем незначительные.

Сертификат соответствия

[Сертификат Соответствия](#)



Евро Филлер акрилатная влагостойкая шпатлевка

Свидетельство о
государственной
регистрации
Сертификат
пожарной
безопасности

[Свидетельство о государственной регистрации](#)

[Пожарный сертификат](#)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при
обработке

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой. Температура должна быть не ниже +8 0С и относительной влажности воздуха не выше 75 %.

Предварительная
подготовка

Поверхность очистить от пыли, жира и различных загрязнений, старые непрочные покрытия удалить, крупные дефекты выровнять гипсовым или цементным раствором. Пористые поверхности прогрунтовать грунтовкой Euro Primer.

Выравнивание

Наносить шпателем на подготовленную поверхность в один или несколько слоев. Второй и последующие слои наносить после полного высыхания предыдущего слоя.

Очистка
инструментов

Сразу после использования вымыть водой. Засохшую шпатлевку удалить механическим способом.

ОХРАНА ТРУДА

Работу выполнить аккуратно, избегая длительного, ненужного соприкосновения с материалом.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ТРАНСПОРТИРОВКА-

После использования пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Изготовитель:

ООО «Тиккурила»

192289, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. 9-го Января, д.
15, корп. 3

тел. (812) 380-3399, факс (812) 380-3833

e-mail: sales@tikkurila-spb.ru. www.tikkurila.ru

ИНН 7816424590, КПП 784601001

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001.

Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её



Евро Филлер акрилатная влагостойкая шпатлевка

эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Выбрали продукт?

Найдите ближайший магазин в вашем городе

