


Валтти Аква масло для дерева

Валтти Аква масло для дерева



ТИП	Водоразбавляемая масляная эмульсия основе растительного масла для деревянных наружных поверхностей. Защищает дерево от влаги и грязи и уменьшает растрескивание деревянной поверхности.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Предназначено для защиты наружных деревянных поверхностей. Применяется для очищенной до голого дерева или обработанной ранее маслом древесины, пропитанной (под давлением) и термообработанной древесины, поверхностей из твердых или ценных пород дерева, а также для необработанной древесины.
ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ	Применяется для обработки садовой мебели, террас и причалы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Базис	ЕС
Цвета	Бесцветный. Колеруется в цвета каталога "Валтти".
Цветовые каталоги	Каталог цветов "Валтти"
Степень блеска	не определяется
Расход	5-7 м²/л, в зависимости от пористости древесины.
Тара	2,7 л.
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Наносится кистью или губкой.
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%	На отлип – через несколько часов. На продолжительность высыхания влияет пористость поверхности, а также толщина слоя. Следующий слой можно наносить после высыхания поверхности, через несколько часов в зависимости от погодных условий.
Атмосферостойкость	Рекомендуем использовать колерованный продукт, так как он обладает лучшими атмосферостойкими свойствами по сравнению с неколерованным. При необходимости, произвести ремонтную окраску. Наружные поверхности, подвергающиеся атмосферному воздействию круглый год, рекомендуется обрабатывать один раз каждый год.
Сухой остаток	21 %.
Плотность	1,0 кг/л.
Хранение	Защищать от мороза. В неплотно закрытой, неполной таре и/или в колерованном виде масло не выдерживает длительного хранения. Отколерованное масло применять в течение того же лета. В неполной таре свойства продукта могут изменяться.
Код	256 0070
Свидетельство о государственной регистрации	 Свидетельство о государственной регистрации

Валтти Аква масло для дерева

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке	Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, т.е. влажность древесины должна быть ниже 20 %, так как влажная древесина не впитывает масло и медленно сохнет во влажных условиях. Так как пропитанная под давлением древесина часто влажная, рекомендуем производить ее обработку приблизительно через 6 месяцев после монтажа.
Предварительная подготовка	Температура должна быть не ниже +5 °C и относительная влажность воздуха – не выше 80 %. Новая деревянная поверхность Очистить поверхность от грязи, пыли и посторонних включений. Старую деревянную поверхность промыть составом "Хомеенпойсто" или "Техопесу", согласно инструкции по применению.
Обработка	Обработанные ранее маслом поверхности: Удалить посторонние включения скребком и/или стальной щеткой. Очистить поверхность и, при необходимости, вымыть ее гипохлоритным составом "Хомеенпойсто" или средством "Техопесу". Если на поверхности дерева останется явная пленка, ее необходимо удалить перед последующей обработкой. Масло тщательно перемешать перед нанесением, а также периодически перемешивать во время работы. Наносить масло, плотно прижимая кисть или губку к поверхности, для того, чтобы масло равномерно впиталось в дерево. При необходимости, стереть невпитавшееся масло. Во избежание образования рабочих швов наносить масло на поверхность равномерно и без перерыва от края до края. Садовую мебель достаточно обработать 1 слоем масла, но пористой древесине может понадобиться нанесения в 2 слоя. Следующий слой наносить после того, как масло впиталось в древесину и поверхность высохла, через несколько часов в зависимости от погодных условий. Масло делает первоначальный цвет дерева более темным. При необходимости, производить ремонтную обработку. Наружные поверхности, подвергающиеся атмосферному воздействию круглый год, рекомендуется обрабатывать один раз в год.
Очистка инструментов	Рабочие инструменты промыть мылом и водой. Слегка затвердевшее масло рекомендуется удалить с помощью моющего средства "Пенсселипесу".
Уход	В нормальных условиях свеженанесенное масло достигает своей окончательной износостойкости в течение одной недели после окраски. Спустя двое суток после нанесения поверхность можно очищать легкой очисткой мягкой щеткой или тряпкой. Загрязненную поверхность можно очищать моющим раствором "Хуолтопесу" (1 часть "Хуолтопесу" на 10 частей воды) не ранее чем через месяц. Особенно загрязненные поверхности можно очищать сильным раствором (1 часть "Хуолтопесу" на 1 часть воды). После очистки промыть поверхность чистой водой и дать высохнуть.

ОХРАНА ТРУДА

Содержит октоат кобальта, 3-йод-2-пропинилбутилкарбамат. Может вызвать аллергическую реакцию. На продукт имеется паспорт техники безопасности.



[Паспорт техники безопасности](#)

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство. Опасность самовоспламенения! Пропитанные продуктом тряпки, ветошь и шлифовальная пыль могут самовоспламениться. Данные отходы необходимо до уничтожения хранить смоченными в воде, просушить на открытом воздухе либо незамедлительно сжечь.

ТРАНСПОРТИРОВКА VAK/ADR -

Валтти Аква масло для дерева

-

[Назад](#)

Выбрали продукт?
Найдите ближайший магазин в вашем городе

