

Акростоп изоляционная грунтовка

Акростоп изоляционная грунтовка




ТИП Водоразбавляемая, изоляционная акрилатная грунтовка, которая предотвращает выявление дефектов покрытия, вызванных никотином, дымом, сажей, тушью или высохшими пятнами воды.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Предназначена для внутренней окраски в соответствии с инструкцией по применению бетонных, оштукатуренных, кирпичных и зашпатлеванных поверхностей, древесностружечных, гипсокартонных, деревянных, панельных, бревенчатых и древесноволокнистых плит при первичной либо ремонтной окраске объектов, где имеется риск образования вышеуказанных дефектов.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ Применяется для окраски стен и потолков внутри здания. Не применять для окраски железных или стальных поверхностей. Не предотвращает выделение экстрактов древесины. Нельзя смешивать с другими лакокрасочными материалами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Цвета F157

Степень блеска Глубоко матовая

Класс эмиссии строительного материала M1

Расход 6-8 м²/л в зависимости от типа подложки.

Тара 1 л, 3 л и 10 л.

Разбавитель Вода

Способ нанесения Наносится валиком, кистью или распылением под высоким давлением. При распылении применять сопло 0,015"-0,019". Допускается разбавить до 10 % по объему.

Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50% От пыли – 1 час.
Следующий слой можно наносить через 6 часов.

Износостойкость Выдерживает более 5000 проходов щеткой.

Стойкость к химикатам Устойчива к моющим средствам и слабым растворителям, как например, уайт-спириту.

Термостойкость +85 °C.

Стойкость к мокрому трению Класс 2 по ISO 11998.

Сухой остаток Ок. 42 %.

Плотность Ок. 1,3 кг/л.

Хранение Защищать от мороза.

Код 006 5663

Свидетельство о государственной регистрации  [Свидетельство о государственной регистрации](#)

Акростоп изоляционная грунтовка

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке	Во время окрашивания и высыхания краски температура воздуха, поверхности и краски должна быть не ниже +5 °С и относительная влажность воздуха – не выше 80 %.
Предварительная подготовка	Неокрашенная поверхность: Очистить поверхность от грязи и пыли. Вымыть поверхность моющим средством "Маалипесу" в соответствии с инструкцией на этикетке. Неровности выправить подходящей шпатлевкой серии "Престо" или "Престонит", высохшую поверхность отшлифовать. Пыль от шлифовки удалить. Окрасить изоляционной грунтовкой "Акростоп". Покрывную окраску можно выполнить любой подходящей для объекта латексной краской.
Окраска	Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить 1–2 слоями кистью, валиком или распылителем.
Очистка инструментов	Рабочие инструменты вымыть водой. Слегка затвердевшую краску удалить моющим средством для кистей "Пенсселипесу".
Уход	Избегать применения моющих средств и сильной очистки свежеокрашенной поверхности, так как свежее покрытие достигает своей окончательной твердости и стойкости в течение ок. одного месяца после окраски. В случае необходимости для очистки покрытия в данный период можно применить легкую очистку влажной мягкой тканью. Примерно через месяц после окраски готовое покрытие можно очищать нейтральными (рН 6–8) моющими средствами с помощью мягкой ткани или губки. Придерживаться указаний производителя моющего средства. После очистки поверхность необходимо тщательно вымыть чистой водой и высушить.

ОХРАНА ТРУДА

Состав продукта не требует предупредительной маркировки. Работу выполнить тщательно, избегая ненужного контакта с материалом. На продукт имеется паспорт техники безопасности.

 [Паспорт техники безопасности](#)

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно вывезти на свалку – соблюдать местное законодательство.

ТРАНСПОРТИРОВКА -

[Назад](#)

**Выбрали продукт?
Найдите ближайший магазин в вашем городе**

