

Старый замок. Фасадная линия

Готовый к применению паропроницаемый отделочный материал для наружных и внутренних работ. Материал эластичен и позволяет создавать наиболее объемные фактуры стен, самые разнообразные и необычные эффекты. Используется для всех типов поверхностей из бетона, кирпичной кладки, гипсокартонных панелей, цементной штукатурки, других минеральных поверхностей.

Технические характеристики

Свойства:

Практически без запаха, нетоксичный, пожаровзрывобезопасный, экологически безопасный материал. Готов к применению, не разбавляется.

Условия нанесения:

Температура воздуха и обрабатываемой поверхности - от +5⁰С до +35⁰С.

Уход за инструментом:

Сразу после окончания работ с материалом инструмент промыть большим количеством воды.

Расход:

1,5-4 кг/м², в зависимости от фактуры рисунка (толщины слоя).

Время высыхания:

От 24 до 72 часов, в зависимости от фактуры рисунка (толщины слоя).

Состав:

Латекс акриловый, пигмент, наполнитель, загуститель, функциональные добавки, фракционный песок, вода.

Срок годности:

1 год со дня изготовления.

Хранение и транспортировка:

В закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5⁰С до +30⁰С. Возможно хранение и транспортировка при температуре до -25⁰С не более одного месяца.

Меры предосторожности:

При попадании материала в глаза необходимо сразу промыть их большим количеством воды. При попадании материала на кожу снять его ватным тампоном и промыть загрязненный участок обильным количеством воды.

Инструкция по нанесению

Нанесение рельефных штукатурок не требует идеально ровной подготовленной поверхности и скрывает мелкие дефекты стен. Поверхность перед нанесением рекомендуется обработать грунтовкой «Оптимист» глубокого проникновения или проникающей, а затем грунтовкой укрывающей 500 Optimist-Elite. Перед применением материал необходимо тщательно перемешать.

СТАРЫЙ ЗАМОК для фасадного применения, как правило, колеруется в массе. Наносится кельмой равномерным слоем. Не давая просохнуть материалу, поверхность прокатывается меховым валиком для создания «шубы». Затем по сырому материал наносится «островками» с помощью кельмы. Либо можно нанести покрытие толщиной до 3 мм и создать всей плоскостью кельмы общий рисунок.

При необходимости для создания двухцветной фактуры и придания дополнительных декоративных эффектов, выступающие части готового рельефного рисунка можно прокрасить фасадной краской «Оптимист» белой либо колерованной. В этом случае предварительно рекомендуется произвести шлифовку готового покрытия для удаления «гребешков», «задиров», неровностей. Шлифовку предпочтительнее производить шлифовальной теркой (размер зерна 20-30). Возможную пыль удалить щеткой.