

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

16.12.2019



ЯМАЙКА 90
ЭМАЛЬ АЛКИДНАЯ
ТУ 2312-015-93296022-2015

ТИП	Универсальная алкидная эмаль для наружных и внутренних работ.
ПРИМЕНЕНИЕ	Для деревянных и металлических загрунтованных поверхностей. Применяется для окрашивания оконных рам, дверей, загрунтованных металлических конструкций, ремонта лакокрасочных покрытий транспортных средств и т.д.

ОЗНАКОМЬТЕСЬ СО СПЕЦИФИКАЦИЕЙ ДО НАЧАЛА РАБОТ!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Норма расхода	(8 – 12) м ² /л в один слой на гладкие подготовленные поверхности.
Массовая доля нелетучих веществ	(55 – 65) %. Для колерованной эмали не нормируется.
Плотность	(0,78 – 1,33) г/см ³ . Для колерованной эмали не нормируется.
Разбавитель	Teknosolv 1621, уайт-спирит по ГОСТ 3134-78.
Способ нанесения	Валик, кисть, безвоздушное и пневматическое распыление.
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°C по ГОСТ 19007, не более	24ч
Нанесение следующего слоя	Следующий слой наносить через 24 часа. Продолжительность высыхания увеличивается по мере понижения температуры и повышения относительной влажности воздуха.
Блеск покрытия	Глянцевое
Базис	База 1, база 3. Эмали базы 1 применяют как белую и для колеровки в светлые оттенки. Эмали базы 3 применяют только колерованными.
Цвет	Колеровать пигментными пастами системы «Текномикс» по каталогам «NCS», «RAL» и другим. Изготовитель допускает применение других пигментных паст, но не отвечает за результат колеровки.
Хранение и транспортирование	Выдерживает хранение и транспортирование при низких температурах. Хранить в герметичной, плотно закрытой таре. Не нагревать выше +35°С, не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Хранить в недоступном для детей месте. Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке 5 лет со дня изготовления.
Тара	Металлические банки 1 л (наполнение 0,9 л), металлические ведра 3 л (наполнение 2,7 л), 10 л (наполнение 9 л).

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности	Неокрашенную поверхность шлифовать, обезжирить и очистить от грязи и пыли. Металлические поверхности очистить от окислов, обезжирить, грунтовать антикоррозионной грунтовкой. Ранее окрашенные поверхности обезжирить мощными растворами «RENSA», промыть чистой водой и высушить. Отслаивающееся старое покрытие удалить механически, всю поверхность шлифовать. Пыль от шлифования удалить. Неровности выправить шпатлевками, готовыми к применению, шлифовать. Внимание! Не наносить эмаль поверх покрытий из водно-дисперсионных, кремнийорганических и органосиликатных лакокрасочных материалов.
Условия при окрашивании	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Работы производить при температуре от плюс 5 ⁰ С до плюс 25 ⁰ С, относительная влажность воздуха – не более 80%.
Окрашивание	Эмаль наносить в два слоя распылением, валиком или кистью, перед употреблением перемешать, на первый слой разбавить уайт-спиритом не более чем на 10% по объему, при нанесении второго слоя эмаль разбавлять до рабочей вязкости. Продолжительность межслойной сушки - не менее 24 часов.
Состав	Алкидная смола, диоксид титана, уайт-спирит, сиккативы, функциональные добавки.
Очистка инструментов	Малярные инструменты очищать уайт-спиритом.
Охрана труда	Легковоспламеняющаяся жидкость. БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ! Ветошь и опилки, пропитанные эмалью, не накапливать, для предотвращения возгорания хранить под заливом водой или сжигать. Не смешивать с другими красками и растворителями. Руководствоваться местным законодательством. Эмаль не обладает кожно-резорбтивным и сенсibiliзирующим действием, слабо раздражает кожные покровы. При применении надеть спецодежду, защитные очки и перчатки, при нанесении распылением - респиратор. При работе в помещении обеспечить достаточное проветривание. При попадании эмали в глаза немедленно обильно промыть теплой водой и при необходимости обратиться к врачу, при попадании на кожу промыть водой с мылом.
Охрана окружающей среды	Жидкие отходы в канализацию не выливать. Пустые сухие банки можно утилизировать как бытовой мусор. Пролиты локализовать. Руководствоваться местным законодательством.
Изготовитель	ООО «Текнос», Филиал Общества с ограниченной ответственностью «Текнос» в городе Санкт-Петербург Адрес: РФ, г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Новые Заводы, дом 56, корп.3, тел. (812) 334-9531, http://командор.рф

Приведенная техническая информация получена в результате лабораторных испытаний, опыта практического применения и носит рекомендательный характер.

Изготовитель гарантирует соответствие лакокрасочного материала требованиям нормативно-технической документации.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в техническую спецификацию без специального уведомления.

Актуальные документы находятся на сайте <http://командор.рф>

Изготовитель не контролирует процесс окрашивания и не несет ответственности за ущерб, причиненный вследствие нарушения: условий хранения и транспортирования, технологических норм и правил, требований охраны труда, мер пожарной безопасности и местного законодательства по охране окружающей среды.