

Евро 7

ТИП

Матовая латексная краска на основе акрилового сополимера.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


Предназначена для окраски стен и потолков в сухих помещениях по бетонным, кирпичным и оштукатуренным поверхностям, гипсокартону, обоям под окраску, древесностружечным и древесноволокнистым плитам. Особенно рекомендуется для высококачественной декоративной отделки интерьеров. Используются для окраски в зданиях и сооружениях типа А, Б и В (в том числе в детских учреждениях и помещениях административной [Увеличить](#) группы лечебно-профилактических учреждений).



ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Стены и потолки в сухих помещениях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Базис

А и С

Цвета

По каталогу цветов "Тиккурила Симфония".

Степень блеска

База А также может использоваться в качестве белой краски.

Матовая

Расход

Расход на 1 слой:
10–12 м²/л по ровной невпитывающей поверхности,
7–8 м²/л по неровной впитывающей поверхности.

Тара

0,9 л, 2,7 л, 9 л, 18 л.

Разбавитель

Вода

Способ нанесения

Наносится валиком, кистью или распылением. При необходимости разбавляется водой: не более 5% по объёму при нанесении кистью или валиком, не более 10% при нанесении распылением.

При (20±2) °С и относительной влажности (65±5)%: 1,5–2 часа.

Время высыхания

Следующий слой можно наносить через 2 часа. Заданный уровень водостойкости покрытия достигается через 2 недели.

Стойкость к мытью

Краска образует покрытие, устойчивое к мытью с применением бытовых неабразивных моющих средств (1 класс стойкости к истиранию по стандарту ISO 11998/ DIN EN 13 300). При колеровке в насыщенные оттенки после мытья допускается небольшое изменение блеска покрытия. Выдерживает более 10000 проходов щеткой по стандарту DIN 53778 T2.

Термостойкость

Выдерживает 85 С сухого тепла.

Сухой остаток

Около 50 % в зависимости от цвета.

Плотность

1,2-1,4 кг/л.



Евро 7

Хранение

При температуре не ниже 0°C в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей.

[Сертификат Соответствия](#)

Сертификат соответствия

Свидетельство о государственной регистрации

Сертификат пожарной безопасности

[Свидетельство о государственной регистрации](#)

[Пожарный сертификат](#)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура поверхности, краски и воздуха должна быть не менее 5°C, а относительная влажность воздуха ниже 80%.

Поверхность очистить от загрязнений, пыли и жира. Отслаивающуюся старую краску снять скребком и всю поверхность отшлифовать, пыль удалить. Меловую побелку или известковую краску полностью удалить, после чего промыть поверхность мыльным раствором, а затем чистой водой и просушить. Неровности и дефекты зашпатлевать водоразбавляемыми шпатлёвками Евро Филлер, Престо ЛГ, Престо ЛФ или Спаккели Тару. Поверхность перед окраской, при необходимости, загрунтовать грунтовкой Евро Праймер.

Краску перед применением перемешать, при необходимости разбавить водой: не более 5% по объёму при нанесении кистью или валиком, не более 10% при нанесении распылением. Краску наносить в два слоя.

Окраска

Рабочие инструменты промыть водой.

Очистка инструментов

ОХРАНА ТРУДА

Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими красками и растворителями. Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте. Проводить работы в проветриваемом помещении. Для защиты рук применять резиновые перчатки.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ТРАНСПОРТИРОВКА-

Пустые сухие банки утилизировать как бытовые отходы. Остатки краски не выливать в канализацию и водоемы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ООО "Тиккурила", 192289, Россия,
г. Санкт-Петербург, пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

Горячая линия для ваших вопросов и пожеланий:
8-800-100-07-70 (звонок по России бесплатный)



TIKKURILA

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 05.03.2014
(Предыдущая дата 28.08.2005)

Евро 7

e-mail: info.russia@tikkurila.com
www.tikkurila.ru

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001.

Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

**Выбрали продукт?
Найдите ближайший магазин в вашем городе**

