


Панели-Ясся защитный состав

Панели-Ясся защитный состав

ТИП	Водоразбавляемый защитный состав на акрилатной основе для внутренних работ.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Предназначен для защиты ранее непокрытых деревянных, панельных и бревенчатых, а также бетонных и кирпичных поверхностей в сухих внутренних помещениях. Образует водо- и грязеотталкивающую поверхность. Содержит противогрибковый компонент, защищающий обработанную поверхность.
ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ	Применяется для бревенчатых поверхностей, панельных стен и потолков.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	 Базис ЕР Цвета Колеруется в цвета каталога "Колеруемые лаки для интерьеров". Цветовые каталоги Каталог цветов Колеруемые лаки Степень блеска Полуматовая Класс эмиссии строительного материала М1 Расход 8-12 м²/л. Тара 0,9 л, 2,7 л, 9 л. Разбавитель Вода Способ нанесения Наносится кистью или распылением. Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50% От пыли – 30 минут. Следующий слой можно наносить через 2–3 часа. Сухой для эксплуатации через сутки. Лаковая пленка достигает своей окончательной твердости через примерно 1 месяц после нанесения. Сухой остаток Ок. 16%. Плотность 1,0 кг/л. Хранение Защищать от мороза. Код 847 6404 Свидетельство о государственной регистрации  Свидетельство о государственной регистрации Сертификат пожарной безопасности  Пожарный сертификат



Панели-Ясся защитный состав

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха должна быть не ниже +10 °С и относительная влажность воздуха – 30–80 %.
Предварительная подготовка	Очистить поверхность от грязи и пыли. Слегка увлажнить поверхность, дать высохнуть и отшлифовать вставшие торчком волокна. Пыль от шлифовки удалить.
Обработка	Нелакированная ранее поверхность: Перед применением защитный состав Панели-Ясся тщательно перемешать, чтобы не было осадка, а также периодически перемешивать во время работ. При необходимости, разбавить водой. Наносить состав 2 слоями по направлению волокон дерева. При нанесении колерованного состава для проверки оттенка рекомендуется сделать контрольную выкраску на отдельной доске. Окончательный цвет покрытия зависит от породы, твердости и первоначального цвета дерева, а также от количества слоев. Для нанесения первого слоя разбавить состав водой на 20-30 %. Обычно желаемый результат достигается нанесением двух слоев. Во избежание разницы в оттенке поверхность рекомендуется обрабатывать непрерывными мазками от края до края, а при обработке больших панельных поверхностей – несколько досок зараз.
Очистка инструментов	Рабочие инструменты промыть водой или моющим средством "Пенсселипесу".
Уход	При необходимости, не ранее, чем примерно через 1 месяц после лакировки готовое покрытие можно очищать нейтральными (pH 6–8) моющими средствами с помощью отжатой мягкой щетки, ткани или губки. Поверхность нельзя оставлять мокрой. Особенно грязные поверхности можно очищать слабыми щелочными моющими средствами (pH 8–10) с помощью, например, тряпки или губки. После очистки поверхность необходимо вымыть тщательно чистой водой.
Ремонтная окраска	Обработанные защитным составом "Панели-Ясся" поверхности можно защищать водоразбавляемым защитным составом такого же типа. См. пункт "Предварительная подготовка".

ОХРАНА ТРУДА

Продукт не классифицирован, как опасный. На продукт имеется паспорт техники безопасности.



[Паспорт техники безопасности](#)

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно вывозить на свалку – соблюдать местное законодательство.

ТРАНСПОРТИРОВКА VAK/ADR -

[Назад](#)

Выбрали продукт?
Найдите ближайший магазин в вашем городе

