

## Евро Эко Вуд лессирующий антисептик

### Евро Эко Вуд лессирующий антисептик

<b>ТИП</b>	Лессирующий антисептик, который впитывается в древесину и не образует сплошной пленки после нанесения первого слоя. Защищает древесину от атмосферной нагрузки, замедляет воздействия влаги, УФ-излучения, грибков гнили, плесени и синевы.
<b>ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ</b>	Предназначен для обработки бревенчатой, пиленой и строганой деревянной поверхности, а также разного рода деревянных плит и пропитанной под давлением древесины снаружи домов согласно инструкции по применению. Не применять не по назначению или в несоответствии с инструкцией фирмы.
<b>ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ</b>	Применяется для обработки наружных стен и дверей, заборов, дощатых настилов пристаней и т.п. необработанных или ранее обработанных антисептиком деревянных поверхностей. Не применяется для обработки внутренних поверхностей теплиц.



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Цвета	Готовые цвета: бесцветный, рябина, тик, палисандр, оregon, красное дерево и светлый дуб. Все готовые и заколерованные цвета можно смешивать друг с другом или осветлять бесцветным "Euro Eko Wood".
Цветовые каталоги	<a href="#">Каталог цветов "Валтти"</a>
Степень блеска	не определяется
Расход	На пиленую поверхность 4–8 м <sup>2</sup> /л. На строганую и бревенчатую поверхности 8–12 м <sup>2</sup> /л.
Тара	0,9 л, 2,7 л, 9 л.
Разбавитель	Уайт-спирит 1050
Способ нанесения	Наносится кистью, погружением или распылением.
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%	Поверхность считается высохшей до отлипа через 4–8 часов при температуре +23 °C и относительной влажности 50 %. Следующий слой можно наносить через сутки.
Сухой остаток	Ок. 25 %, в зависимости от цвета.
Плотность	Ок. 0,9 кг/л.
Хранение	Гарантированный срок хранения в герметично закрытой заводской упаковке 3 года. Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах. Антисептик в неплотно закрытой или неполной таре не выдерживает длительного хранения.
Сертификат соответствия	 <a href="#">Сертификат Соответствия</a>
Свидетельство о государственной регистрации	 <a href="#">Свидетельство о государственной регистрации</a>

## Евро Эко Вуд лессирующий антисептик

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, т.е. влажность древесины должна быть менее 20 %. Во время обработки и высыхания состава температура воздуха должна быть выше +5 °С, а относительная влажность воздуха – ниже 80 %.
Предварительная подготовка	Необработанная поверхность: Очистить поверхность от грязи и пыли и посторонних включений стальной или волосяной щеткой. Покрытые плесенью поверхности промыть составом "Хомеенпойсто", согласно инструкции по применению. Поверхность загрунтовать в наиболее ранней стадии строительства антисептирующим составом "Валтти-Похьюсте". Защитить растения от брызг антисептика.  Обработанные ранее антисептиком поверхности: Удалить отслаивающиеся включения скребком или стальной щеткой. Очистить поверхность и, при необходимости, промыть ее составом "Хомеенпойсто". Если на поверхности древесины остается явная глянцевая пленка, ее удалить или, по крайней мере, тщательно отшлифовать. Защитить растения от брызг антисептика.
Окраска	Во избежание разницы в оттенке при окраске больших поверхностей смешивать достаточное количество состава в одной емкости. "Евро Эко Вуд" тщательно перемешать перед применением, а также во время окрасочных работ. Во избежание образования разнотонности окраски на стыках "Евро Эко Вуд" наносить ровно и непрерывно по всей длине бревна или нескольких досок. Для нанесения в особенности первого слоя применять кисть. В случае обработки поверхности распылителем, рекомендуется еще дополнительная отделка кистью. Торцевые концы древесины следует обработать с особой тщательностью. Ранее окрашенную антисептиком деревянную поверхность обработать в один слой, а необработанную древесину лучше в два слоя. Обработка цветным антисептиком "Евро Эко Вуд" в два слоя дает более интенсивный цвет и повышенную стойкость к УФ-излучению. В зависимости от типа древесины, а также от атмосферных условий, следить за состоянием обработанной деревянной поверхности и, при необходимости, повторять обработку через каждые несколько лет.
Очистка инструментов	Рабочие инструменты промыть Уайт-спиритом 1050 или моющим средством "Пенсселипесу".
Уход	В нормальных условиях свежее окрашенное покрытие достигает своей окончательной твердости и износостойкости в течение четырех недель после окраски. В данный период поверхность можно подвергать легкой очистке мягкой щеткой или влажной тряпкой. Загрязненную поверхность можно очищать моющим средством не ранее, чем через месяц. После очистки промыть поверхность чистой водой и дать высохнуть.

### ОХРАНА ТРУДА

Содержит Уайт-спирит, толуолфлуанид. ВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО. ВРЕДНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ. ПРИ ГЛОТАНИИ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ПОВРЕЖДЕНИЕ ЛЕГКИХ. СОПРИКОСНОВЕНИЕ С КОЖЕЙ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ АЛЛЕРГИЧЕСКУЮ РЕАКЦИЮ. Не вдыхать паров растворителей или красочной пыли от распыления. Организовать эффективный воздухообмен. На "Евро Эко Вуд" имеется паспорт техники безопасности.

 [Паспорт техники безопасности](#)

### ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.

## Евро Эко Вуд лессирующий антисептик

### ТРАНСПОРТИРОВКА -

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** **ООО «Тиккурила»**  
192289, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. 9-го Января, д.  
15, корп. 3  
тел. (812) 380-3399, факс (812) 380-3833,  
www.tikkurila.ru

[Назад](#)

**Выбрали продукт?  
Найдите ближайший магазин в вашем городе**

