

Джокер

Джокер - Joker

ТИП

Обладающая хорошей стойкостью к очистке акрилатная краска, не содержащая органических растворителей и обладающая шелковистым эффектом. Краске присвоен "Экознак" Европейского Союза и она разработана в результате сотрудничества с Ассоциацией по аллергическим и астматическим заболеваниям Финляндии.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для окраски оштукатуренных, бетонных, зашпатлеванных, кирпичных, картонных, деревянных поверхностей, гипсовых, древесноволокнистых и древесностружечных плит внутри помещения. Применима как на новые, так и на ранее окрашенные поверхности. Не подходит для окраски дверей и мебели.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для окраски стен и потолков в гостиных, спальнях, детских комнатах, передних, на кухнях и т.п. сухих помещениях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Базис	А и С
Цвета	Согласно гамме «Тиккурила Симфония».
Цветовые каталоги	Почувствуй цвет
Степень блеска	Матовая
Класс эмиссии строительного материала	M1
Расход	На впитывающую поверхность: 7–9 м²/л. На невпитывающую поверхность: 10–12 м²/л.
Тара	0,225 л, 0,9 л, 2,7 л, 9 л, а также 18 л (базис А).
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Наносится кистью, распылением или валиком. При распылении под высоким давлением применять сопло 0,015"- 0,021". Допускается разбавление до 10 % по объему.
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%	От пыли – 30 минут. Следующий слой можно наносить через 1–2 часа.
Стойкость к химикатам	Выдерживает чистящие химикаты и слабые растворители, например, уайт-спирит.
Термостойкость	85 °C, ISO 4211-2, ISO 4211-3.
Стойкость к мокрому трению	2 класс по ISO 11998 и EN 13300.
Сухой остаток	Ок. 40 % в зависимости от оттенка.
Плотность	Ок. 1,3 кг/л в зависимости от оттенка.
Хранение	Защищать от мороза.
Код	878-серия

Джокер

Свидетельство о
государственной
регистрации



[Свидетельство о государственной регистрации](#)

Сертификат
пожарной
безопасности



[Пожарный сертификат](#)

Джокер

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха должна быть не ниже +5°C и относительная влажность воздуха – не выше 80 %.
Предварительная подготовка	Неокрашенная поверхность: Очистить поверхность от грязи и пыли. При необходимости, выправлять поверхность подходящей шпатлевкой серии "Престо". Высохшую поверхность отшлифовать, пыль удалить. Загрунтовать, например, грунтовкой "Варма" Ранее окрашенная поверхность: Вымыть поверхность раствором "Маалипесу", затем тщательно промыть водой и дать просохнуть. Твердую, глянцевую поверхность отшлифовать до матового состояния. Пыль от шлифовки удалить. Неровности выправить подходящей шпатлевкой "Престо". Высохшую поверхность отшлифовать, пыль удалить. При необходимости, перед окраской загрунтовать, например, грунтовкой "Варма".
Окраска	Краску тщательно перемешать перед применением. При необходимости, разбавить водой. Наносить валиком, кистью или распылением в 1–2 слоя.
Очистка инструментов	Убрать лишнюю краску с инструмента. Рабочие инструменты промыть водой с мылом. Слегка затвердевшую краску удалить с помощью моющего средства "Пенсселипесу".
Уход	Избегать применения моющих средств и сильной очистки свежеекрасочной поверхности, так как свежее покрытие достигает своей окончательной твердости и стойкости в течение ок. одного месяца после окраски. В случае необходимости, для очистки покрытия в данный период можно применить легкую очистку влажной мягкой тканью.
	Примерно через месяц после окраски готовое покрытие можно очищать нейтральными (pH 6–8) моющими средствами с помощью мягкой ткани или губки. Особенно грязные поверхности можно очищать слабыми щелочными моющими средствами (pH 8–10) с помощью мягкой ткани или губки. Придерживаться указаний производителя моющего средства. После очистки поверхность необходимо тщательно вымыть чистой водой.
Ремонтная окраска	Окрашенные краской «Джокер» поверхности можно перекрасить однотипной водоразбавляемой краской. См. пункт "Предварительная подготовка".
Предельная величина EU VOC (ЛОС) 2004/42/EC	Cat A/a) 30 г/л (2010) Джокер содержит VOC (ЛОС) макс. 30 г/л.

ОХРАНА ТРУДА

Состав краски не требует предупредительной маркировки. На продукт имеется паспорт техники безопасности.

 [Паспорт техники безопасности](#)

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Не выливать в канализацию, водоем или в почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно вывезти на свалку – соблюдать местное законодательство.

ТРАНСПОРТИРОВКА VAK/ADR -

[Назад](#)

Выбрали продукт?
Найдите ближайший магазин в вашем городе



Джокер