

Супи Арктик для защиты бани

Супи Арктик для защиты бани



ТИП Перламутровый колеруемый акрилатный защитный состав.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Стены и потолки, в особенности, в парильне, душевой и раздевалке бани. Защитный состав для поверхностей во влажных помещениях, образующий грязе- и водоотталкивающую поверхность. Содержит противогрибковый компонент, защищающий обработанную поверхность. Применяется для обработки деревянных поверхностей согласно инструкции по применению. Не применять для обработки полков бани.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ Применяется, в особенности, для обработки стен и потолков в парильне, душевой и раздевалке бани.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Базис EP

Цвета Колеруется в цвета каталога "Арктик".

Цветовые каталоги [Каталог цветов "Арктик"](#)

Степень блеска Полуматовая

Класс эмиссии строительного материала M1

Расход 8–12 м²/л.

Тара 0,9 л, 2,7 л.

Разбавитель Вода

Способ нанесения Наносится кистью.


Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50% От пыли – ок. 30 минут.
Следующий слой можно наносить через 2–3 часа.
Поверхность готова к эксплуатации примерно через двое суток.

Сухой остаток 1,0 кг/л.

Плотность Ок. 17 %.

Хранение Защищать от мороза.

Код 458 6404

Свидетельство о государственной регистрации  [Свидетельство о государственной регистрации](#)

Супи Арктик для защиты бани

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха должна быть не ниже +5 °С и относительная влажность воздуха – не выше 80 %.
Предварительная подготовка	Новая, чистая деревянная поверхность: Очистить поверхность от грязи и пыли. Слегка увлажнить пульверизатором, дать высохнуть и отшлифовать вставшие торчком деревянные волокна. Пыль от шлифовки удалить. Старая и загрязненная или, например, обработанная ранее защитным составом "Супи Саунасуоя" деревянная поверхность: Очистить моющим средством "Супи Саунапесу" в соответствии с инструкциями по применению, тщательно прополоскать и дать высохнуть. При необходимости, отшлифовать и удалить пыль от шлифовки.
Обработка	Состав тщательно перемешать перед применением, а также периодически перемешивать во время работ. Обработка стен парилен: Наносить колерованный состав "Супи Арктик" одним слоем. При необходимости, разбавить водой. Можно также обработать стены парилен двумя слоями разбавленного на 50 % водой защитного состава "Супи Арктик". Таким образом, следы от кисти будут менее заметными. Обработка стен душевых и раздевалок: Наносить состав "Супи Арктик" двумя слоями. При нанесении первого слоя защитный состав разбавить водой до 20 %, а второй слой наносить неразбавленным. Рекомендуется сделать пробную выкраску на отдельной доске для проверки цвета. Цвет разбавленного состава более светлый и более прозрачный по сравнению с выкраской каталога. Окончательный цвет покрытия зависит от породы и предыдущих обработок. Поверхность целесообразно обрабатывать непрерывно от края до края, а при обработке больших панельных поверхностей – 1–2 панели за раз во избежание разницы в оттенке. Для придания полкам такого же цвета, но без перламутрового эффекта, заколеруйте воск "Супи Саунаваха" по каталогу "Арктик". Перед эксплуатацией нагрейте баню, а затем хорошо проветрите.
Очистка инструментов	Рабочие инструменты промыть водой с мылом. Слегка затвердевший состав удалить моющим средством "Пенсселипесу".
Уход	Не ранее, чем через месяц после обработки. Очищать поверхность средством "Супи Саунапесу" (0,1-0,2 л средства на 5 л воды).

ОХРАНА ТРУДА

Продукт не классифицирован, как опасный. На продукт имеется паспорт техники безопасности.

 [Паспорт техники безопасности](#)

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно вывезти на свалку – соблюдать местное законодательство.

ТРАНСПОРТИРОВКА VAK/ADR -

[Назад](#)

Супи Арктик для защиты бани

**Выбрали продукт?
Найдите ближайший магазин в вашем городе**

