

ХАРАКТЕРИСТИКИ Приглашенное покрытие, для помещений с декоративной и наполнительной функцией. Прилегает на различных материалах и характеризуется хорошей технологичностью. Паста, состоящая из наполнителей и связующих деталей, которые придают материалу высокую твердость и быстроту высыхания. Такая компоновка позволяет легкое выравнивание, шлифование и глянецование. С такими характеристиками, *Décor Stucco* идеален, чтобы получить покрытие в “венецианском стиле”.

СОСТАВ На основе синтетических смол в водной дисперсии и выбранных инертных материалов.

СВОЙСТВА

СЦЕПЛЕНИЕ НА РАЗЛИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	ХОРОШАЯ
ВЫСЫХАНИЕ	Полное 24ч Время для отличной устойчивости к мойке 5 дней
ВЕС СУХОГО ОСТАТКА	80-84 %

ХРАНЕНИЕ Материал сохраняет свои свойства в течение 1 года при условии хранения в оригинальной упаковке при температуре от +5° С до + 30° С.

ЦВЕТА Белая.

ПРИМЕНЕНИЕ Он идеально подходит для декорации и защиты новых изделий или изделий в фазе реставрации, на основе различных поверхностей, такие как дерево, предварительно обработанный металл, штукатурки с различными составами (цемент, известь, премиксов), бетона и цемента, волокон гипсокартона, штукатурка и старая краска, во всех случаях, когда это требуется материал с определенным эстетическим результатом. Инструменты должны быть очищены водой сразу после использования.

ИНСТРУМЕНТЫ Кельма из нержавеющей стали, Шпатель из нержавеющей стали.

РАЗБАВЛЕНИЕ Готов к использованию.

РАСХОД 0.9-1.1 м²/кг

ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ От +5°С до +30°С

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ Цементные штукатурки, бетонный блок, штукатурка на основе гидравлической извести, смеси новые

1. Удалить следы пыли, произвести если нужно шпаклевку с *Stucco Light*;
2. Произвести выравнивание с *Decor Stucco* для однородности поверхности;
3. После 12 часов примерно, нанести еще один слой для выравнивания поверхности;
4. После 12 часов примерно, зашкурить что бы убрать любые недостатки; далее удалить пыль и нанести малое количество материала частями утапливая и заглянцевать с помощью кельмы из нержавеющей стали до того как материал полностью высохнет.

Железобетон, сборный железобетон, гипсовый скользит, сглаживающие соединения, гипсокартон, старые синтетические краски

1А –Предшествовать слой *Unifix Fine* и проследовать как в пунктах 2, 3, 4

На дереве применить грунт *Orakite* или *Orakite W*. На поверхности из железа, нанесите один слой *Chromosar* или *Chromosar W*. затем, как в пункте 1А и ниже.

СТАТЬЯ ИЗ ТЕХЗАДАНИЯ

Приглаженное покрытие для внутренней отделки с декоративной и наполняющей функцией, типа “Венецианская штукатурка”, можно глянцевать по сухому, для нанесения частями с шпателем 8 см. с средним расходом 1 кг/м².

УВЕДОМЛЕНИЯ

Для правильного выполнения работ необходимо следовать указаниям по подготовке поверхности, содержащимся в Book CAP Arreghini. Приведенные свойства материала замерялись при + 23°C при относительной влажности 65%. В других условиях свойства материала и временные промежутки между одной и другой операциями могут варьироваться.

Приведенные технические параметры имеют ориентировочные значения. По причине большого многообразия поверхностей и условий нанесения рекомендуется предварительно проверить пригодность данного материала к применению в каждом конкретном случае.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

DECOR STUCCO

Венецианская штукатурка

