

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

16.12.2019

**ФИДЖИ**  
**КРАСКА МАСЛЯНАЯ**  
**ТУ 2317-014-93296022-2015**

<b>ТИП</b>	Универсальная краска на основе натурального масла, модифицированного алкидом.
<b>ПРИМЕНЕНИЕ</b>	Для наружных и внутренних работ по древесине и загрунтованному металлу (ограды, решетки, подоконники, водоотливы, оконные рамы, двери и т.д.). Применять для окрашивания столярных изделий, дощатых поверхностей, в том числе эксплуатируемых в условиях открытой атмосферы. Не применять для новых бревенчатых поверхностей.

**ОЗНАКОМЬТЕСЬ СО СПЕЦИФИКАЦИЕЙ ДО НАЧАЛА РАБОТ!**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

<b>Норма расхода</b>	(6 – 8) м <sup>2</sup> /л на пиленые поверхности, (8 – 12) м <sup>2</sup> /л на гладкие подготовленные поверхности в один слой.
<b>Массовая доля нелетучих веществ</b>	(75 -85) %. Для колерованной краски не нормируется.
<b>Плотность</b>	(1,10-1,55) г/см <sup>3</sup> . Для колерованной краски не нормируется.
<b>Разбавитель</b>	Teknosolv 1621, Уайт-спирит по ГОСТ 3134-78.
<b>Способ нанесения</b>	Валик, кисть.
<b>Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°C по ГОСТ 19007, не более</b>	24 ч
<b>Нанесение следующего слоя</b>	Следующий слой наносить через 24-48 часов в зависимости от условий при окрашивании. Продолжительность высыхания увеличивается по мере понижения температуры и повышения относительной влажности воздуха.
<b>Блеск покрытия</b>	Полуглянцевое
<b>Базис</b>	База 1, база 3. Эмали базы 1 применяют как белую и для колеровки в светлые оттенки. Эмали базы 3 применяют только колерованными.
<b>Цвет</b>	Колеровать пигментными пастами системы «Текномикс» по каталогам «NCS», «RAL» и другим. Изготовитель допускает применение других пигментных паст, но не отвечает за результат колеровки.
<b>Хранение и транспортирование</b>	Выдерживает хранение и транспортирование при низких температурах. Хранить в герметичной, плотно закрытой таре. Не нагревать выше +35°С, не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Хранить в недоступном для детей месте. Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке 5 лет со дня изготовления.
<b>Тара</b>	Металлические банки 1 л (наполнение 0,9 л), металлические ведра 3 л (наполнение 2,7 л), 10 л (наполнение 9 л).

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

<b>Подготовка поверхности</b>	Окрашиваемые поверхности очистить от загрязнений механически. При окрашивании деревянных поверхностей расчистить и шпатлевать смоляные «карманы». Ремонтируемые поверхности шлифовать, пыль и отслаивающееся покрытие удалить. При необходимости поверхности промыть растворами RENZA, затем водой и высушить. При наружных работах подготовленные поверхности, кроме старых покрытий, обработать грунтовочным антисептиком «Ява» согласно технической спецификации на материал. Металлические поверхности грунтовать алкидными противокоррозионными грунтовками. <b>Внимание!</b> Не наносить краску поверх покрытий из водно-дисперсионных красок.
<b>Условия при окрашивании</b>	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Окрашивание производить при температуре от плюс 5 до плюс 25 <sup>0</sup> С, относительная влажность воздуха – не более 80%.
<b>Окрашивание</b>	Краску перед употреблением перемешать, наносить в два слоя валиком или кистью, на первый слой разбавить уайт-спиритом не более чем на 10% по объему, при нанесении второго слоя краску разбавлять до рабочей вязкости.
<b>Состав</b>	Алкидная смола, модифицированное масло, диоксид титана, уайт-спирит, сиккативы, функциональные добавки.
<b>Очистка инструментов</b>	Малярные инструменты очищать уайт-спиритом.
<b>Охрана труда</b>	Легковоспламеняющаяся жидкость. <b>БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ!</b> Ветошь и опилки, пропитанные эмалью, не накапливать, для предотвращения возгорания хранить под заливом водой или сжигать. Не смешивать с другими красками и растворителями. Руководствоваться местным законодательством. Эмаль не обладает кожно-резорбтивным и сенсibiliзирующим действием, слабо раздражает кожные покровы. Применять средства индивидуальной защиты: спецодежду, защитные очки и перчатки, при нанесении распылением - респиратор. При работе в помещении обеспечить достаточное проветривание. При попадании эмали в глаза немедленно обильно промыть теплой водой и при необходимости обратиться к врачу, при попадании на кожу промыть водой с мылом.
<b>Охрана окружающей среды</b>	Жидкие отходы в канализацию не выливать. Пустые сухие банки можно утилизировать как бытовой мусор. Проливы локализовать. Руководствоваться местным законодательством.
<b>Изготовитель</b>	ООО «Текнос», Филиал Общества с ограниченной ответственностью «Текнос» в городе Санкт-Петербург Адрес: РФ, г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Новые Заводы, дом 56, корп.3, тел. (812) 334-9531, <a href="http://командор.рф">http://командор.рф</a>

Приведенная техническая информация получена в результате лабораторных испытаний, опыта практического применения и носит рекомендательный характер.

Изготовитель гарантирует соответствие лакокрасочного материала требованиям нормативно-технической документации.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в техническую спецификацию без специального уведомления.

Актуальные документы находятся на сайте <http://командор.рф>

Изготовитель не контролирует процесс окрашивания и не несет ответственности за ущерб, причиненный вследствие нарушения: условий хранения и транспортирования, технологических норм и правил, требований охраны труда, мер пожарной безопасности и местного законодательства по охране окружающей среды.