


Тунто Каменное покрытие

Тунто Каменное покрытие

ТИП	Водоразбавляемое каменное покрытие.	
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Предназначено для новых и ранее окрашенных бетонных, оштукатуренных и кирпичных поверхностей, древесноволокнистых, древесностружечных и гипсовых плит. Подходит также для влажных помещений, но не под прямое воздействие воды.	
ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ	Применяется для окраски стен внутри помещений.	
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		
Базис	КРА и КРС	
Цвета	Матовый. Блеск камня меняется в зависимости от угла зрения от совершенно матового до полуглянцевого. Светлый известняк (КРА), Серый гранит (КРС), Красный гранит, Черный габбро.	
Цветовые каталоги	Базисы КРА и КРС можно колеровать по каталогу цветов "Тунто". Каталог цветов Тунто	
Степень блеска	Матовая	
Расход	2,5–3,5 кг/м ² – при нанесении одного слоя шпателем и 3,5–4,5 кг/м ² – при нанесении двух слоев шпателем или распылением. Содержанием одной упаковки весом 14 кг можно обработать поверхность площадью ок. 4–5,5 м ² при нанесении одним слоем и ок. 3–4 м ² при нанесении двумя слоями. На расход влияет пористость и шероховатость обрабатываемой поверхности, а также способ нанесения.	
Тара	14 кг (10 л.)	
Разбавитель	Вода	
Способ нанесения	Наносится стальным шпателем или растворонасосом. При необходимости, отделка пластмассовым мастерком при двухслойной обработке. Внимание! Перед распылением удалить из банки металлический кусок от крышки, возможно попавший туда при колеровке.	
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%	Следующий слой можно в нормальных условиях наносить через 24 часа.	
Термостойкость	85 °C.	
Сухой остаток	Ок. 75 %.	
Плотность	Ок. 1,5–1,7 кг/л, в зависимости от камня.	
Хранение	Защищать от мороза.	
Код	679-серия	
Сертификат	 Свидетельство о государственной регистрации	

Тунто Каменное покрытие

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура должна быть не ниже +5 °C, а относительная влажность воздуха – не выше 80 %.
Предварительная подготовка	Неокрашенная поверхность: Очистить поверхность от грязи и пыли. Выправить неровности подходящей легкой шпатлевкой серии "Престо". Загрунтовать всю необработанную поверхность грунтовкой "Варма", краской "Гармония" или "Новапласт 7", заколерованными в цвет наносимого покрытия. Ранее окрашенная поверхность: Вымыть поверхность моющим средством "Маалипесу", затем тщательно промыть чистой водой. При необходимости, выровнять неровности соответствующей шпатлевкой серии "Престо". Окрасить поверхность заколерованной в цвет покрытия краской "Гармония" или "Джокер", если разница между цветом подложки и покрытия большая. Влажные помещения: Загрунтовать поверхность заколерованной в цвет покрытия покрывной краской "Луя".
Облицовка	Нанесение стальным шпателем Нанести покрытие стальным шпателем ровным слоем в один слой на участок размером 1–2 м² сразу толщиной ок. 2 мм. Выровнять нанесенный слой стальным шпателем, легко и под небольшим углом прижимая его к поверхности. Следить, чтобы каменная крошка была нанесена на поверхность равномерно, в достаточном количестве и плотно. Стараться не делать перерывов при окраске сплошной поверхности и организовать работу таким образом, чтобы граница между новой и старой партиями и перерывы в работе приходились на незаметное место. Нанесение стальным шпателем с последующим затираем (большие поверхности) На больших сплошных поверхностях стен поверхность без рабочих швов легче всего получить, нанося покрытие двумя слоями. Нанести покрытие стальным шпателем равномерным слоем на участок площадью 1–2 м² сразу и выровняйте, легко прижимая шпатель под небольшим углом к поверхности. После высыхания первого слоя нанесите второй тонкий слой "Тунто Каменное покрытие". Сразу же (макс. через 15 мин.) затереть с помощью пластмассового мастерка, слегка прижимая мастерок к поверхности. В случае, если мастерок не двигается легко по поверхности, покрытие нанесено слишком толстым слоем. Лишнее количество покрытия снять стальным шпателем. Нанесение распылением с помощью растворонасоса или воронкообразного распылителя Наносить покрытие, распыляя под невысоким давлением с расстояния ок. 1 м кругообразными движениями под прямым углом к обрабатываемой поверхности. После распыления поверхность отделать пластмассовым мастерком. Сплошную поверхность обрабатывать без перерыва. Внимание! Не рекомендуется применять "Тунто Каменное покрытие" на другие сухие шпатлевки, кроме сухих шпатлевок на цементной основе. Перед эксплуатацией хорошо проветрить помещение.
Очистка инструментов	Неизрасходованное покрытие убрать с рабочих инструментов обратно в банку, чтобы избежать засорения канализации. Рабочие инструменты вымыть водой.
Уход	Очищать поверхность влажной щеткой или сухой очисткой пылесосом. После нанесения с поверхностью необходимо осторожно обращаться в течение нескольких дней, так как в нормальных условиях покрытие достигает своей окончательной твердости и стойкости в течение одного месяца после покрытия.

Тунто Каменное покрытие

ОХРАНА ТРУДА

Продукт не классифицирован, как опасный. Выполнять окрасочные работы осторожно, избегая длительного, ненужного соприкосновения с материалом. На покрытие имеется паспорт техники безопасности.



[Паспорт техники безопасности](#)

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Не выливать в канализацию, водоем или в почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.

ТРАНСПОРТИРОВКА VAK/ADR -

[Назад](#)

Выбрали продукт?

Найдите ближайший магазин в вашем городе

