

**ТИП КРАСКИ** Полностью матовая, полностью без содержания растворителя, дисперсионная краска.

Материал относится к **категории М 1** строительных материалов по выбросам вредных веществ.

**ПРИМЕНЕНИЕ** Применяется в качестве грунтовки в сухих помещениях, например, на стенах и потолках жилых и конторских помещений, складов и производственных цехов. Применяется также в качестве поверхностной краски для потолков и оцинкованные воздуховодов в сухих помещениях. Окрашиваемая подложка может быть из бетона, штукатурки, шпатлевки, кирпича, древесины или облицовочных плит.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

**Содержание сухих веществ** Прим. 39 объемных %

**Летучие органические вещества (VOC)** EU VOC допустимое значение (кат. A/g): 30 г/л 2010. VOC изделия: макс. 30 г/л

**Практическая укрывистость** Однослойное нанесение на гладкую поверхность: 6 - 8 м<sup>2</sup>/л

**Плотность** прим. 1,5 г/мл

**Время высыхания, +23°C / 50 % RH**

- от пыли через ½ часа  
- нанесение следующего слоя через 2 часа

**Разбавитель, очистка инструментов** Вода. Рабочие инструменты после работы немедленно промыть водой.

**Глянец** Совершенно матовая

**Цвета** Белый и молочно-белый T1327 (TC-8168). С помощью тонирующих паст краске можно придать светлые тона по карте цветов для внутренних поверхностей. Могут быть незначительные отклонения по цвету от эталона.

**Стойкость к мытью и истиранию** Сопротивление влажному истиранию соответствует 2 классу согласно EN 13300 (ISO 11998).

**Упаковочные размеры (доступность зависит от страны)** **Белый:** 18 L  
**Молочно-белый T1327 (TC-8168):** 18 L

---

**ИНСТРУКЦИЯ ПО  
ПРИМЕНЕНИЮ**

<b>Подготовка поверхности</b>	<p>Новые поверхности очистить от пыли и грязи. Ранее окрашенную поверхность вымыть моющим раствором RENZA Maalarinpesuliuos и тщательно промыть водой. Твердые или глянцевые поверхности отшлифовать до матовости и удалить пыль после шлифования. С поверхностей, окрашенных клеевой краской или известковой краской, старую краску удалить полностью. Выравненные распылителем неводостойкие поверхности потолка рекомендуется загрунтовать грунтовкой на растворителе, например, адгезионной грунтовочной краской FUTURA 3. Выровнять поверхности подходящими шпатлевками из серии SILORA. Высохшую шпатлевку отшлифовать и удалить пыль.</p>
<b>Грунтовка</b>	<p>Для предотвращения проявления сучков на дощатых поверхностях, рекомендуется адгезионная грунтовочная краска FUTURA 3. Стальные поверхности загрунтовать адгезионной грунтовочной краской FUTURA 3.</p>
<b>Нанесение</b>	<p>Краску тщательно перемешать перед нанесением. При необходимости краску разбавить водой. Краску наносить валиком, распылителем или кистью в 1 - 2 слоя.</p>
<b>Условия нанесения</b>	<p>Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Во время нанесения и высыхания краски температура воздуха, окрашиваемой поверхности и краски должна быть выше +5°C, относительная влажность воздуха ниже 80%.</p> <p>Проветривание во время окрашивания и во время высыхания ускоряет процесс высыхания краски.</p>
<b>Хранение</b>	<p>Защищать от мороза.</p>

---

Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Так, как мы не можем повлиять на условия нанесения и использования краски, то мы несем ответственность только за ее качество и гарантируем, что она соответствует требованиям качества ТЕКНОС. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием материала не по назначению. На нашей странице [www.teknos.com](http://www.teknos.com) Вы найдете самую новую информацию по спецификации изделий, паспортам по технике безопасности и систем окраски.

---