

Еху грунтовка

Еху грунтовка

ТИП

Уплотняющая алкидная грунтовка.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется в качестве грунтовки, вторичной и шлифуемой грунтовки для деревянных и картонных поверхностей, а также древесноволокнистых плит внутренних помещений.



ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для грунтовки мебели, дверей, оконных переплетов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Базис

AP

Цвета

Можно колеровать в 2436 цвета гаммы "Тиккурила Симфония". Применять только половину от указанного в рецептуре объема пигментных паст. Могут быть незначительные отклонения по цвету от эталона. Базис AP можно применять в неколерованном и колерованном виде.

Степень блеска

Матовая

Расход

10-15 м²/л в зависимости от впитывающей способности подложки и метода нанесения.

Тара

Белый 1/3 л.
Базис AP 0,9 л, 2,7 л, 9 л.

Разбавитель

Алкидный растворитель 2010

Способ нанесения

Наносится кистью или валиком.

Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%

От пыли – 1 час.
Шлифовку и нанесение эмали можно производить через сутки.

Сухой остаток

60 %.

Плотность

1,6 кг/л.

Хранение

Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах. Грунтовка в неплотно закрытой таре не выдерживает длительного хранения.

Код

200 0201

Свидетельство о государственной регистрации

 [Свидетельство о государственной регистрации](#)

Еху грунтовка

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура воздуха не ниже +5°C и относительная влажность воздуха – не выше 80 %.
Предварительная подготовка	Неокрашенная поверхность: Очистить поверхность от грязи и пыли. Сучки обработать изолирующим лаком "Оксалакка" для сучков. Ранее окрашенная поверхность: Вымыть поверхность раствором "Маалипесу", затем тщательно промыть водой. Впадины и выбоины заделать шпатлевкой "Лаккакитти". Заделанные участки отшлифовать, пыль удалить.
Окраска	Грунтовку тщательно перемешать перед применением. При грунтовании деревянных поверхностей разбавить Алкидным растворителем на 5 %. Для вторичной грунтовки или шлифовки обычно не разбавляется. Наносить кистью или валиком.
Очистка инструментов	Рабочие инструменты промыть Уайт-спиритом 1050 или моющим средством "Пенсселипесу".
Уход	Избегать применения моющих средств и сильной очистки свежелакированной поверхности, так как свежее покрытие достигает своей окончательной твердости и стойкости в течение ок. одного месяца после окраски. В случае необходимости для очистки покрытия в данный период можно применить легкую очистку мягкой щеткой или влажной тканью.

Примерно через месяц после окраски готовое покрытие можно очищать нейтральным (pH 6–8) раствором моющего средства для посуды с помощью мягкой ткани или губки, придерживаясь инструкций производителя моющего средства. Особенно грязные поверхности очищать намоченной слабым щелочным средством (pH 8–10) тряпкой. После этого промыть тщательно поверхность чистой водой.

ОХРАНА ТРУДА

Содержит алифатический уайт-спирит. ОГНЕОПАСНЫЙ. Избегать вдыхания паров растворителей и тумана от распыления. Обеспечить эффективную вентиляцию. При попадании вовнутрь немедленно обратиться к врачу и показать данную этикетку или упаковку. Хранить в недоступном для детей месте. Содержит метилэтилкетоксим. Может вызвать аллергическую реакцию. На продукт имеется паспорт техники безопасности.



[Паспорт техники безопасности](#)

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно вывезти на свалку – соблюдать местное законодательство.

ТРАНСПОРТИРОВКА VAK/ADR -

[Назад](#)

Выбрали продукт?
Найдите ближайший магазин в вашем городе

