

Яссятекс стекловолоконистые обои

Яссятекс стекловолоконистые обои



ТИП	Изготовленное из стекловолокна декоративное, негоряемое стенное покрытие, укрепляющее поверхность.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Применяются в качестве основы при окраске и ремонте выровненных / ровных внутренних бетонных, оштукатуренных и кирпичных поверхностей, древесностружечных, древесноволокнистых и гипсокартонных плит, согласно инструкции по применению.
ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ	Предназначены для покрытия стен и потолков. Благодаря декоративности и стойкости, обои "Яссятекс" применяются как в общественных, так и в жилых помещениях. Применимы также во влажных помещениях по системе окраски "Луя".

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Класс эмиссии строительного материала

M1

Технические данные

Узор	Вес: г/ м ²	Ширина: см	Длина рулона: м	Расход краски: -1 -ый слой м ² /л	Расход краски: -2 -ой слой м ² /л
Низкий 001 6913.00	115	100	12,5	ок. 7	ок. 8,8
Грубый 001 6914.00	155	100	12,5	ок. 6,7	ок. 9,3
Тонкий 001 6917.00	110	100	12,5	ок. 7,8	ок. 9,3

Пожаростойкость

Согласно решению Министерства окружающей среды и природы Финляндии о типовом одобрении по огнестойкости, обои "Яссятекс" отвечают требованиям Правил застройки Финляндии: класс воспламеняемости и распространения огня B-s1,d0 (EN 13823, EN ISO 11925-2).

Код

001 6913, -6914, -6917

Свидетельство о государственной регистрации

 [Tikkurila Oyj_ Гигиеническое заключение](#)

Яссятекс стекловолокнистые обои

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Предварительная подготовка	<p>СУХИЕ ПОМЕЩЕНИЯ: Большие трещины, впадины и неровности на бетонных, пенобетонных и оштукатуренных поверхностях зашпатлевать груборельефной шпатлевкой "Престо ЛГ". Всю поверхность выправить шпатлевкой "Престо ЛХ" или "Престо ЛФ" в 1–2 слоя. Дырки от гвоздей, швы и прочие неровности на гипсовых, древесностружечных и жестких плитах заделать шпатлевкой "Престо ЛХ" или "Престо ЛФ". Поверхность отшлифовать шлифовальной бумагой, пыль удалить щеткой.</p> <p>Ранее окрашенные поверхности: Вымыть ранее окрашенные поверхности моющим средством "Маалипесу", затем тщательно промыть чистой водой. Отслаивающуюся и слабодержащуюся краску удалить. Трещины впадины и неровности выправить шпатлевкой серии "Престо". Высохшую поверхность отшлифовать. Твердые, глянцевые покрытия отшлифовать до матового состояния. Пыль от шлифовки удалить. Продолжить работу согласно вышеуказанной инструкции по применению.</p> <p>Оклеенные обоями поверхности: Отслаивающиеся обои снять. Трещины и впадины заделать тонкорельефной шпатлевкой "Престо ЛФ". Поверхность отшлифовать, затем загрунтовать. Продолжить работу согласно вышеуказанной инструкции по применению.</p>
Грунтование	<p>Пористые поверхности загрунтовать одним слоем латексной грунтовки, например, универсальной грунтовки "Луя". Грунтовку рекомендуется отколеровать в цвет, близкий к цвету покрывной краски.</p>
Монтаж	<p>Оклейка стекловолокнистыми обоями Яссятекс: Нанести клей "Яссятекс" на высохшую поверхность в ровный слой по ширине одного полотнища зараз. В клей можно ввести латексную краску, применяемую в последующем покрытии, в соотношении 1:1. При этом цвет смеси станет близким к цвету покрывной краски, и данную смесь можно также использовать при нанесении первого слоя при окраске обоев.</p> <p>Обои "Яссятекс" незамедлительно прочно прижать к подложке с помощью пластмассового шпателя. К стене прижимают наружную сторону рулона. Разрезанные на заводе обои разместить впритык. Таким образом, стыки будут выглядеть чисто и незаметно. Маркировочные нитки в обоях с сильными узорами помогают подогнать стыки полотнища впритык.</p>
Окраска	<p>ВЛАЖНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ Система окраски "Луя": Выправить неровности влагостойкой шпатлевкой Престо ЛВ. Поверхность отшлифовать и пыль удалить. Загрунтовать всю поверхность валиком одним слоем влагоизоляционной грунтовки "Луя". Дать высохнуть 1–4 часа. Приклеить обои "Яссятекс" влагостойким клеем "Яссятекс", согласно инструкции по применению. После высыхания клея, примерно через сутки, нанести влагоизоляционную грунтовку "Луя" валиком в один слой. Не ранее, чем через 4 часа, нанести первый слой покрывной краски "Луя", а второй слой – после высыхания первого слоя, т.е., не ранее чем через 4 часа после нанесения первого.</p> <p>Окраску можно производить после высыхания клея, примерно через 12–24 часа, в зависимости от условий проведения работ. Поверхности, обычно не требующие мытья, например, в гостиных и спальнях, окрасить двумя слоями матовой краски "Джокер" или глубокоматовой краски "Гармония". Поверхности, которые моют, например, в кухнях, передних, лестничных клетках, окрасить двумя слоями полуматовой краски "Ремонтти-Ясся" или полуглянцевой, матовой или полуматовой краски "Луя". Первый слой всегда наносить латексной краской, разбавленной водой на 10 %. Это способствует</p>

Яссыатекс стекловолокнистые обои

сохранению видимой структуры обоев на поверхности. Второй слой наносится неразбавленной краской.

ОХРАНА ТРУДА -

**ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ И
УТИЛИЗАЦИЯ
ОТХОДОВ** -

ТРАНСПОРТИРОВКА VAK/ADR -

[Назад](#)

**Выбрали продукт?
Найдите ближайший магазин в вашем городе**

