

Евро 7

Евро 7

ТИП

Матовая латексная краска на основе акрилового сополимера.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


Предназначена для окраски стен и потолков в сухих помещениях по бетонным, кирпичным и оштукатуренным поверхностям, гипсокартону, обоям под окраску, древесностружечным и древесноволокнистым плитам. Особенно рекомендуется для высококачественной декоративной отделки интерьеров. Используются для окраски в зданиях и сооружениях типа А, Б и В (в том числе в детских учреждениях и помещениях административной группы лечебно-профилактических учреждений).





ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Стены и потолки в сухих помещениях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Базис	А и С
Цвета	По каталогу цветов "Тиккурила Симфония". База А также может использоваться в качестве белой краски.
Степень блеска	Матовая
Расход	Расход на 1 слой: 10–12 м ² /л по ровной невпитывающей поверхности, 7–8 м ² /л по неровной впитывающей поверхности.
Тара	0,9 л, 2,7 л, 9 л, 18 л.
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Наносится валиком, кистью или распылением. При необходимости разбавляется водой: не более 5% по объёму при нанесении кистью или валиком, не более 10% при нанесении распылением.
Время высыхания	При (20±2) °С и относительной влажности (65±5)%: 1,5–2 часа. Следующий слой можно наносить через 2 часа. Заданный уровень водостойкости покрытия достигается через 2 недели.
Стойкость к мытью	Краска образует покрытие, устойчивое к мытью с применением бытовых неабразивных моющих средств (1 класс стойкости к истиранию по стандарту ISO 11998/ DIN EN 13 300). При колеровке в насыщенные оттенки после мытья допускается небольшое изменение блеска покрытия. Выдерживает более 10000 проходов щеткой по стандарту DIN 53778 T2.
Термостойкость	Выдерживает 85 С сухого тепла.
Сухой остаток	Около 50 % в зависимости от цвета.
Плотность	1,2-1,4 кг/л.
Хранение	При температуре не ниже 0°С в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей.
Сертификат соответствия	 Сертификат Соответствия
Свидетельство о государственной регистрации	 Свидетельство о государственной регистрации

Евро 7

Сертификат
пожарной
безопасности

 [Пожарный сертификат](#)

Евро 7

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура поверхности, краски и воздуха должна быть не менее 5°C, а относительная влажность воздуха ниже 80%.
Предварительная подготовка	Поверхность очистить от загрязнений, пыли и жира. Отслаивающуюся старую краску снять скребком и всю поверхность отшлифовать, пыль удалить. Меловую побелку или известковую краску полностью удалить, после чего промыть поверхность мыльным раствором, а затем чистой водой и просушить. Неровности и дефекты зашпатлевать водоразбавляемыми шпатлёвками Евро Филлер, Престо ЛГ, Престо ЛФ или Спаккели Тару. Поверхность перед окраской, при необходимости, загрунтовать грунтовкой Евро Праймер.
Окраска	Краску перед применением перемешать, при необходимости разбавить водой: не более 5% по объёму при нанесении кистью или валиком, не более 10% при нанесении распылением. Краску наносить в два слоя.
Очистка инструментов	Рабочие инструменты промыть водой.

ОХРАНА ТРУДА

Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими красками и растворителями. Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте. Проводить работы в проветриваемом помещении. Для защиты рук применять резиновые перчатки.

 [Паспорт техники безопасности](#)

 [Паспорт техники безопасности](#)

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Пустые сухие банки утилизировать как бытовые отходы. Остатки краски не выливать в канализацию и водоемы.

ТРАНСПОРТИРОВКА -

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ООО "Тиккурила", 192289, Россия,
г. Санкт-Петербург, пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3
тел./факс: +7 (812) 380-33-99
Горячая линия для ваших вопросов и пожеланий:
8-800-100-07-70 (звонок по России бесплатный)
e-mail: info.russia@tikkurila.com
www.tikkurila.ru

[Назад](#)

Выбрали продукт?
Найдите ближайший магазин в вашем городе

