

# NORDICA PRIMER

## водоразбавляемая алкидная грунтовочная краска

**ТИП КРАСКИ** Водоразбавляемая адгезионная грунтовка на алкидной основе для наружных деревянных поверхностей. Отделка: совершенно матовая.

**ПРИМЕНЕНИЕ** Деревянные стены, наружные двери и т.д., при выполнении поверхностной окраски поверхностными акриловыми, алкидными или масляными красками.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

**Содержание сухих веществ** Прим. 42 объемных %

**Летучие органические вещества (VOC)** EU VOC допустимое значение (кат A/d): 130 г/л. VOC изделия: макс.130 г/л.

**Практическая укрывистость** 6 - 10 м<sup>2</sup>/л в зависимости от подложки

**Плотность** прим. 1,3 г/мл

#### Время высыхания, +23°C / 50 % RH

- на ощупь

через 3 часа

- нанесение следующего

через 16 часов

слоя

При пониженной температуре и/или высокой влажности процесс высыхания замедляется.

При нанесении на поверхности, окрашенные NORDICA PRIMER, дисперсионных красок, окрасочную работу следует проводить в соответствии инструкций на данные краски.

**Разбавитель, очистка инструментов** Вода

**Глянец** Совершенно матовая

**Цвета** Белая и бесцветная база 3. Можно колеровать по системе колерования Текномикс. Могут быть небольшие отклонения по цвету.

**Упаковочные размеры (доступность зависит от страны)** **Белый:** 0,9 L, 2,7 L, 9 L  
**База 3:** 0,9 L, 2,7 L, 9 L

### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

См. паспорт по технике безопасности.  
ВНИМ! По поводу риска самовоспламенения, отходы, образующиеся из изделия, туман от распыления и загрязненная ветошь и т.д. следует хранить в пожаробезопасном месте, в герметично закрытой емкости. Погружение в воду также рекомендуется.

См. на обороте

---

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### Подготовка поверхности

**Неокрашенные поверхности:** поверхность очистить от неплотных слоев древесины, грязи и пыли, а также при необходимости обработать средством для очистки фасадов RENZA FACADE. Кистью на поверхности нанести бесцветный WOODEX AQUA BASE и дать поверхности высохнуть на 1сутки.

**Ранее окрашенные деревянные поверхности:** удалить снимающуюся краску или слабый слой краски, неплотный слой древесины и грязь. После этого поверхности вымыть при необходимости средством для очистки фасадов RENZA FACADE. Участки поверхности в плохом состоянии заменить на новые. Обнаженные деревянные участки поверхности обработать кистью бесцветным WOODEX AQUA BASE и дать поверхностям высохнуть на 1 сутки.

Краску NORDICA PRIMER следует применять по инструкции на обработанные обнаженные деревянные поверхности, но не на старую пленку краски.

**Обнаженные металлические поверхности** очистить от ржавчины, жира и грязи, также обработать стальной щеткой до нанесения краски и загрунтовать краской FERREX AQUA.

### Нанесение

Краску тщательно перемешать перед нанесением.

Краску наносить кистью, малярной щеткой или распылителем.

При окраске деревянных поверхностей краску разбавить на 5 - 10% водой.

Если краска наносится распылителем, то для уверенности обеспечения адгезии, обработку поверхности завершить кистью.

### Условия нанесения

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой.

Содержание влаги в древесине не должно превышать 20% от массы древесины в сухом состоянии.

Во время нанесения и высыхания краски температура воздуха, окрашиваемой поверхности и краски должны быть выше +5°C и относительная влажность воздуха ниже 80%.

### ХРАНЕНИЕ

Защищать от мороза.

---

Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Так, как мы не можем повлиять на условия нанесения и использования краски, то мы несем ответственность только за ее качество и гарантируем, что она соответствует требованиям качества ТЕКНОС. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием материала не по назначению. На нашей странице [www.teknos.com](http://www.teknos.com) Вы найдете самую новую информацию по спецификации изделий, паспортам по технике безопасности и систем окраски.

---