ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

TRAVERTINO

Покрытие на известковой основе

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Минеральное покрытие для стен, для интерьера и экстерьера на основе гашеной извести и отобранного мрамора для воссоздания эффекта натурального камня. Используя соответствующие инструменты в фазе применения можно получить различные эффекты.
По своей химической природе не образует пленки, но затвердевает, реагируя химически с поверхностью и из-за его высокой щелочности, имеет высокую устойчивость к плесени.
Характеризуется высокой диффузии пара для того, чтобы обеспечить воздухопроницаемость необходимую для гарантию стенам: сухость и избежание образования конденсата на инфраструктурах с высокой концентрацией водяного пара, такие как кухни и ванные. Высокая воздухопроницаемость делает ее пригодной для отделки систем осушения.
Так как толщина слоя покрытия очень высокая, материал сохнет и полимеризуется полностью более чем через 10 дней при оптимальных условиях (от +15 до +30°C, при влажности поверхности <10% с относительной влажностью воздуха <75%). Снаружи, при высокой влажности в окружающей среде, защищать от дождя в течение нескольких дней.

СОСТАВ

Покрытие на основе воздушной извести и отборного мрамора.

СВОЙСТВА

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ	НИЗКАЯ
ПАРОВАЯ ПРОНИЦАЕМОСТЬ	ОТЛИЧНАЯ
ЗАГРЯЗНЯЕМОСТЬ	НИЗКАЯ
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС	1900–2000 г/лт
ВЫСЫХАНИЕ	Второй слой 6-8 ч
ВЕС СУХОГО ОСТАТКА	70-75%
РЗМЕР ЗЕРНА	МАКСИМУМ 1 мм

ХРАНЕНИЕ

Материал сохраняет свои свойства в течение 1 года при условии хранения в оригинальной упаковке при температура от +5° C до + 30° C.

ЦВЕТА

Travertino: Белый.
Финиш Kalahari: Как в каталоге.

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначен для отделки и защиты изделий новых или в фазе реставрации, на основе различных поверхностей, таких как штукатурки различного состава (цементные, известь, смеси), бетон и фиброцемент, гипсокартон, шпаклевки, штукатурки и старой краски. Во всех случаях, где требуется материал, который отвечает критериям экологического строительства, и в частности эстетического результата.

ИНСТРУМЕНТЫ

Шпатель из нержавеющей стали.

РАЗБАВЛЕНИЕ

Готов к использованию.

РАСХОД

0,7-0,8 м^2/кг на слой

ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ

С +5°C до +30°C

CAP ARREGHINI SpA 30026 ПОРТОГРУАРО/ ВЕНЕЦИЯ проспект Порденоне, 80 тел. 0421 278111 факс 0421 75498/ 0421 278115
Сертифицированная компания UNI EN ISO 9001

TRAVERTINO

Покрытие на известковой основе

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Цементные штукатурки, бетонный блок, штукатурка на основе гидравлической извести, смеси новые

1. Удалить следы пыли и других загрязнений
2. На сухую поверхность произвести выравнивание с помощью *Travertino* для равномерности поверхности;
3. Примерно после 6-8 часов нанести еще один слой и проследовать с работой специальными инструментами для создания желаемого эффекта; До полного высыхания пройтись еще раз с шпателем из нержавеющей стали для создания гладких поверхностей.
4. После высыхания нанести кистью *Kalahari* в желаемом эффекте и предварительно разбавить. Убрать излишки Kalahari с помощью губки, что бы подчеркнуть цветовой контраст.

Железобетон, сборный железобетон, цемент, гипсовые шпаклевки, шпаклевки, штукатурк, гипсокартон, старые синтетические краски.
Предшествовать нанесением *Silicapfix или Coprisol* и проследовать как в пунктах 2, 3,4.

СТАТЬЯ ИЗ ТЕХЗАДАНИЯ

Минеральное покрытие на основе извести, подходит для отделки с эффектами, имеет высокую степень диффузии водяного пара, для применения непосредственно на минеральных поверхностях, расход 2,5-3 кг/м2 в два слоя со следующим нанесением полу укрывного лессирующего материала.

УВЕДОМЛЕНИЯ

Для правильного выполнения работ необходимо следовать указаниям по подготовке поверхности, содержащимся в Book CAP Arreghini. Приведенные свойства материала замерялись при + 23°C при относительной влажности 65%. В других условиях свойства материала и временные промежутки между одной и другой операциями могут варьироваться. Приведенные технические параметры имеют ориентировочные значения. По причине большого многообразия поверхностей и условий нанесения рекомендуется предварительно проверить пригодность данного материала к применению в каждом конкретном случае.

CAP ARREGHINI SpA 30026 ПОРТОГРУАРО/ ВЕНЕЦИЯ проспект Порденоне, 80 тел. 0421 278111 факс 0421 75498/ 0421 278115
Сертифицированная компания UNI EN ISO 9001