


Ультра Классик краска для дома

Ультра Классик краска для дома

ТИП	Полиакрилатная краска, обладающая отличными атмосферостойкими свойствами.	
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Предназначена для окраски новых, загрунтованных промышленным способом поверхностей или поверхностей, окрашенных ранее красками для наружных деревянных поверхностей.	
ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ	Применяется для окраски дощатых наружных стен, обшивочных досок и т.п. поверхностей.	
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		
Базис	А и С	
Цвета	Цвета по каталогу Tikkurila "Деревянные фасады"	
Степень блеска	Полуматовая	
Расход	На пиленую поверхность – 4–6 м²/л. На окрашенную и строганную поверхность – 7–9 м²/л.	
Тара	0,9 л, 2,7 л, 9 л, 18 л.	
Разбавитель	Вода	
Способ нанесения	Наносится кистью или распылением. При распылении под высоким давлением применять сопло 0,018"- 0,023", т.е. 0,460-0,580 мм. Допускается разбавлять на 0–10 % по объему.	
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%	На отлип – 1 час. Следующий слой можно наносить через 2–4 часа при нормальных условиях. При более низкой температуре и влажной погоде время высыхания увеличивается.	
Термостойкость	Хорошая, также в промышленной среде.	
Сухой остаток	Ок. 41 %.	
Плотность	Ок. 1,3 кг/л.	
Хранение	Защищать от мороза.	
Код	696-серия	
Свидетельство о государственной регистрации	 Свидетельство о государственной регистрации	

Ультра Классик краска для дома

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха должна быть не ниже +5 °С и относительная влажность воздуха – не выше 80 %.
Предварительная подготовка	Неокрашенная поверхность Очистить поверхность от грязи, плесени и посторонних включений. Загрязненные и заплесневелые участки вымыть гипохлоритным составом "Хомеенпойсто" в соответствии с инструкцией по применению. Древесину загрунтовать на возможно ранней стадии строительства антисептирующим грунтовочным составом "Валтти Похьюсте" или "Валтти Аквабейс". Защитить ржавеющие металлические детали, как например, шляпки гвоздей противокоррозионной грунтовкой "Ростекс Супер". Смолу удалить и сучки обработать изолирующим лаком "Оксалакка". Загрунтовать поверхность одним слоем грунтовкой "Ультра Праймер" или "Масляной грунтовкой". Финишную окраску произвести 1–2 слоями краски для дома "Ультра Классик". Торцовые концы обработать особенно тщательно. Окрашенные промышленным способом или ранее окрашенные поверхности Очистить поверхность от возможной грязи, плесени и посторонних включений. С поверхности удалить старую краску скребком и полностью очистить поверхность стальной щеткой. Загрязненные и заплесневелые участки вымыть гипохлоритным составом "Хомеенпойсто", согласно инструкции по применению. Очищенные до голого дерева поверхности обработать антисептирующим составом "Валтти Похьюсте" или "Валтти Аквабейс". Загрунтовать в одном слое грунтовки "Ультра Праймер" или "Масляной грунтовкой". Межслойную грунтовку находящихся в хорошем состоянии загрунтованных промышленным способом поверхностей произвести грунтовкой "Ультра Праймер" (находящиеся более 10 месяцев под влиянием атмосферного воздействия загрунтованные промышленным способом поверхности загрунтовать "Масляной грунтовкой"). Финишную окраску произвести 1–2 слоями краски для дома "Ультра Классик". Окрашенные ранее масляной или акрилатной краской поверхности окрасить 1–2 слоями краски для дома "Ультра Классик". Находящуюся в плохом состоянии поверхность, окрашенную масляной краской, загрунтовать "Масляной грунтовкой", а окрашенную акрилатной краской – грунтовкой "Ультра Праймер". Финишную окраску произвести краской для дома "Ультра Классик".
Окраска	Краску тщательно перемешать перед применением. При необходимости, разбавить водой. Наносить щеткой или распылением под высоким давлением. Торцовые концы обработать особенно тщательно. Во избежание разницы в оттенке для окраски сплошной поверхности необходимо смешать достаточное количество краски в одном сосуде.
Очистка инструментов	Рабочие инструменты очистить водой. Для удаления слегка затвердевшей краски использовать моющее средство "Пенсселипесу".
Уход	В нормальных условиях свежеокрашенное покрытие достигает своей окончательной твердости и износостойкости в течение четырех недель после окраски. В данный период поверхность можно очищать легкой очисткой мягкой щеткой или влажной тряпкой. Загрязненную поверхность можно очищать моющим раствором "Хуолтопесу" (1 часть "Хуолтопесу" на 10 частей воды) не ранее, чем через месяц. Особенно загрязненные поверхности можно очищать сильным раствором (1 часть "Хуолтопесу" на 1 часть воды). После очистки промыть поверхность чистой водой и дать высохнуть.
Ремонтная окраска	Окрашенные краской для дома "Ультра Классик" поверхности можно окрашивать красками семейства "Ультра" или краской для дома "Пика-Техо".
Предельная величина EU VOC (ЛОС) 2004/42/ЕС	(cat A/d) 130 г/л (2010). Ультра Классик содержит VOC (ЛОС) макс. 130 г/л.

Ультра Классик краска для дома

ОХРАНА ТРУДА

Содержит Октил-изотиазолон, 4,5-дихлор-2-октил-2Н-изотиазол-3-он КОНТАКТ С КОЖЕЙ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ПОВЫШЕННУЮ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ. Избегать вдыхания тумана от распыления. Обеспечить эффективную вентиляцию. Избегать попадания химиката на кожу. Использовать соответствующие защитные перчатки. При попадании вовнутрь немедленно обратиться к врачу и показать данную этикетку или упаковку. Хранить в недоступном для детей месте. Раздражающее вещество. На продукт имеется паспорт техники безопасности.



[Паспорт техники безопасности](#)



Раздражающее
вещество

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Не выливать в канализацию, водоем или в почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно вывезти на свалку – соблюдать местное законодательство.

ТРАНСПОРТИРОВКА VAK/ADR -

[Назад](#)

Выбрали продукт?
Найдите ближайший магазин в вашем городе

