




## Presto R - Престо Р Наносимая валиком шпатлевка

|                    |   |
|--------------------|---|
| Тип                | Водоразбавляемая, готовая к применению легкая шпатлевка, наносимая валиком. Наполнемость составляет 3 мм без растрескивания. Обладает хорошей адгезией к разным подложкам.  |
| Область применения | Особенно хорошо подходит для заделки швов гипсовых плит и прикрепления шовной ленты. Предназначена для частичного и полного выравнивания поверхностей стен и потолков. Можно наносить также распылением. Подходит для выравнивания поверхностей из гипсовых плит, бетона, легкого бетона, оштукатуренных и др. т.п. поверхностей. Также подходит для полного выравнивания поверхностей, покрытых стекловолокнистыми обоями. |
| Объекты применения | Применяется для шпатлевания стен и потолков в сухих помещениях.   |



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



|   |  |
|---|--|
| Цвета                                       | светло-серый   |
| Класс эмиссии строительного материала       | M1   |
| Расход                                      | 1 л/м <sup>2</sup> при толщине слоя 1 мм   |
| Тара  | 12 л.  |
| Разбавитель                                 | Вода   |
| Способ нанесения                            | Наносится валиком, распылением или машинным способом.  |
| Время высыхания                             | Шлифовку и покрывную окраску можно производить через 2–24 часа в зависимости от толщины слоя, температуры и относительной влажности воздуха. |
| Сухой остаток                               | 55 %.  |
| Плотность                                   | 1,1 кг/л.  |
| Хранение                                    | Защищать от мороза.  |
| Код   | 001 6548   |
| Свидетельство о государственной регистрации | <a href="#">Свидетельство о государственной регистрации</a>  |

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Условия при обработке      | Обрабатываемая поверхность должна быть сухой. Температура должна быть не ниже +10 °C, а относительная влажность воздуха – не выше 80 %.   |
| Предварительная подготовка | Неокрашенная поверхность<br>Очистить поверхность от грязи. Удалить пыль и отслаивающееся вещество щеткой. После этого можно выровнять неокрашенную поверхность шпатлевкой "Престо Р".   |
|                            | Ранее окрашенная поверхность<br>Поверхность вымыть моющим средством "Маалипесу", затем тщательно промыть чистой водой. Удалить слабодержащиеся слои краски скребком. Зашлифовать твердые глянцевые поверхности до матового состояния. Пыль от шлифовки удалить. |
| Выравнивание               | Наносить шпатлевку "Престо Р" валиком или распылением, а окончательную  |



## Presto R - Престо Р Наносимая валиком шпатлевка

отделку производить шпателем. После высыхания шпатлевки отшлифовать поверхность. Пыль от шлифовки удалить. При необходимости, нанести второй слой шпатлевки.

### Распределение

Наносить шпатлевку на шов валиком или распылением. Шовную ленту незамедлительно прижать к мокрой шпатлевке при помощи шпателя.

Нанести шпатлевку на ленту. После высыхания шпатлевки отшлифовать поверхность. Пыль от шлифовки удалить. Выровнять поверхность подходящей шпатлевкой серии "Престо".

Рабочий инструмент промыть водой.

### Очистка инструментов

### Уход

Состав материала не требует предупредительной маркировки. При работе с материалом соблюдать аккуратность и избегать ненужного соприкосновения с материалом.

На шпатлевку имеется паспорт техники безопасности.

## ОХРАНА ТРУДА

Состав материала не требует предупредительной маркировки. При работе с материалом соблюдать аккуратность и избегать ненужного соприкосновения с материалом. На шпатлевку имеется паспорт техники безопасности.

[Паспорт техники безопасности](#)

## ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ТРАНСПОРТИРОВКА

Засохшие остатки шпатлевки можно вывозить на свалку. Пустые, сухие банки можно вывозить на свалку – соблюдать местное законодательство.  
VAK/ADR -

□ Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

**Выбрали продукт?  
Найдите ближайший магазин в вашем городе**

