


Юккоспохъя грунтовка

Юккоспохъя грунтовка - Ykköspohja pohjamaali



ТИП	Акрилатно-сополимерная латексная грунтовка.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Предназначена для грунтовки и окраски бетонных, оштукатуренных, зашпатлеванных, кирпичных и картонных поверхностей, обоев, а также древесностружечных и - волокнистых плит внутри помещения. Применима также для ремонтной окраски ранее окрашенных поверхностей.
ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ	Применяется для окраски стен и потолков в сухих помещениях.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Базис	АР
Цвета	Белый. Колеруется в светлые цвета по каталогам "Тиккурила Симфония". При колеровке употребить только половину от указанного в рецептуре объема пигментных паст. Могут быть незначительные отклонения по цвету от эталона.
Степень блеска	Глубоко матовая
Класс эмиссии строительного материала	M1
Расход	Для впитывающих поверхностей – 7-9 м²/л. Для невпитывающих поверхностей – 10-12 м²/л.
Тара	18 л.
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Наносится кистью, валиком или распылением. При нанесении под высоким давлением применять сопло 0,018"- 0,023", разбавить до 10% по объему.
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%	От пыли – 30 минут. Следующий слой можно наносить через 1-2 часа
Термостойкость	85°C.
Стойкость к мытью	Выдерживает вытирание влажной тканью и легкую мокрую очистку.
Сухой остаток	32 %.
Плотность	1,4 кг/л.
Хранение	Защищать от мороза.
Свидетельство о государственной регистрации	 Свидетельство о государственной регистрации

Юккоспохъя грунтовка

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха должна быть выше +5°C, и относительная влажность воздуха менее 80%.
Предварительная подготовка	Новая деревянная поверхность: Очистить поверхность от грязи и пыли. При необходимости выправить поверхность шпатлевкой серии "Спаккели" или "Престо". Нанести грунтовку "Юккоспохъя". Ранее лакированная поверхность: Вымыть поверхность раствором "Маалипесу", затем тщательно промыть водой и дать просохнуть. Твердые, глянцевые поверхности отшлифовать до матового состояния и пыль от шлифовки удалить. Выправить неровности шпатлевкой "Престо" или "Спаккели". Высохшую поверхность отшлифовать и пыль удалить.
Окраска	Грунтовку тщательно перемешать перед применением. При необходимости разбавить водой. Наносить валиком, кистью или распылением в 1-2 слоя.
Очистка инструментов	Удалить лишнюю краску с инструмента, после чего незамедлительно промыть водой или моющим средством "Пенсселипесу".
Уход	В нормальных условиях окрашенное покрытие достигает своей окончательной твердости и износостойкости в течение четырех недель после окраски, поэтому рекомендуется избегать сильной очистки поверхности в этот период. Очищать поверхность мягкой щеткой или тряпкой.

Для очистки покрытия из "Юккоспохъя" предпочтительно применять сухую очистку пылесосом или мягкой тканью. Влажная очистка может привести к образованию следов, в особенности на поверхностях, окрашенных в более темные тона.

ОХРАНА ТРУДА

Работу выполнить с большой осторожностью и тщательностью, избегая длительного ненужного соприкосновения с материалом. По грунтовке имеется паспорт техники безопасности.



[Паспорт техники безопасности](#)

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.

ТРАНСПОРТИРОВКА VAK/ADR -

ara270904/inh060704/kal/280904/2840201

[Назад](#)

Выбрали продукт?
Найдите ближайший магазин в вашем городе

