




## Presto LG - Престо ЛГ груборельефная шпатлевка

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип                | Водоразбавляемая, готовая к применению легкая шпатлевка.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Область применения | Предназначена для выравнивания и заделки неровностей на шероховатой поверхности. Наполняемость составляет 30 мм без растрескивания. Усадка незначительная, адгезия хорошая. Применима, в особенности, для шпатлевания шероховатых бетонных и оштукатуренных поверхностей. Если поверхность будут окрашивать, рекомендуется повторное выравнивание более тонкой шпатлевкой, например, "Престо ЛХ" или "Престо ЛФ". |
| Объекты применения | Применяется для шпатлевания стен и потолков в сухих помещениях.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



|                                             |                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цвета                                       | Серый.                                                                                                                                                                                                 |
| Класс эмиссии строительного материала       | M1                                                                                                                                                                                                     |
| Расход                                      | 1 л/м <sup>2</sup> при толщине слоя 1 мм                                                                                                                                                               |
| Тара                                        | 3 л, 10 л.                                                                                                                                                                                             |
| Разбавитель                                 | Вода                                                                                                                                                                                                   |
| Соотношения смешивания                      | Вода, обычно не разбавляется.                                                                                                                                                                          |
| Способ нанесения                            | Наносится шпателем.                                                                                                                                                                                    |
| Время высыхания                             | Шлифовку и окраску можно производить только после полного высыхания шпатлевки: при нормальных условиях через 2-48 часов, в зависимости от толщины слоя, температуры и относительной влажности воздуха. |
| Особое свойство                             | Благодаря применяемому в составе шпатлевки легкому по весу наполнителю, шпатлевка мало весит и ее легко наносить.                                                                                      |
| Сухой остаток                               | 53 %                                                                                                                                                                                                   |
| Плотность                                   | 0,8 кг/л.                                                                                                                                                                                              |
| Хранение                                    | Защищать от мороза.                                                                                                                                                                                    |
| Код                                         | 001 6530                                                                                                                                                                                               |
| Усадка и растрескивание                     | Совсем незначительные.                                                                                                                                                                                 |
| Свидетельство о государственной регистрации |  <a href="#">Свидетельство о государственной регистрации</a>                                                        |

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

|                            |                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Условия при обработке      | Обрабатываемая поверхность должна быть сухой. Температура должна быть выше +10°C, а относительная влажность воздуха менее 80%.                                                                            |
| Предварительная подготовка | Неокрашенная поверхность:<br>Очистить поверхность от грязи и жира. Удалить пыль и посторонние включения щеткой. Вывернуть неокрашенную поверхность шпатлевкой "Престо ЛГ".<br><br>Окрашенная поверхность: |



## Presto LG - Престо ЛГ груборельефная шпатлевка

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Выравнивание         | Поверхность вымыть моющим средством "Маалипесу", затем тщательно промыть чистой водой. Поверхность должна основательно высохнуть до дальнейшей обработки. Удалить слабодержащуюся краску скребком. Шлифовать твердые, глянцевые поверхности до матового состояния. Пыль от шлифовки удалить. Наносить шпатлевку "Престо ЛГ" шпателем. |
| Очистка инструментов | Наносить шпатлевку шпателем. После высыхания шпатлевки отшлифовать поверхность. Пыль от шлифовки удалить. При необходимости, нанести второй слой шпатлевки.<br>Рабочий инструмент промыть водой.                                                                                                                                      |

### ОХРАНА ТРУДА

Работу выполнить аккуратно, избегая длительного, ненужного соприкосновения с материалом. На шпатлевку имеется паспорт техники безопасности.

[Паспорт техники безопасности](#)

### ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.

### ТРАНСПОРТИРОВКА

VAK/ADR -

□Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

**Выбрали продукт?**  
**Найдите ближайший магазин в вашем городе**

