


Ультра Праймер грунтовка и межслойная грунтовка

Ультра Праймер грунтовка и межслойная грунтовка

ТИП	Акрилатная грунтовка и межслойная грунтовка для наружной окраски деревянных поверхностей.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Подходит для грунтования и межслойного грунтования новых, загрунтованных промышленным способом, или окрашенных ранее деревянных поверхностей перед нанесением покрывных красок семейства "Ультра" или краски "Пика-Техо".
ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ	Предназначена для грунтования и межслойного грунтования наружных дощатых стен, обшивочных досок, перил, заборов и т.п. поверхностей.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Базис	АР и С
Цвета	Белую краску базиса АР можно применять как таковую или колеровать близко к цвету покрывной краски. Цвет не является точным.
Степень блеска	Матовая
Расход	На пиленую поверхность – 4–6 м²/л. На строганную поверхность – 7–9 м²/л.
Тара	0,9 л, 2,7 л, 9 л, 18 л.
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Наносится кистью, щеткой или распылением. При распылении под высоким давлением применять сопло 0,018"- 0,023", т.е. 0,460-0,580 мм. Допускается разбавить до 10 % по объему.
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%	На отлип – 1 час. В нормальных условиях следующий слой можно наносить через 2–4 часа. При более низкой температуре и в сырую погоду высыхание замедляется.
Сухой остаток	40 %.
Плотность	Ок. 1,3 кг/л.
Хранение	Защищать от мороза. В неплотно закрытой или неполной таре краска не выдерживает длительного хранения.
Код	698-серия
Свидетельство о государственной регистрации	 Свидетельство о государственной регистрации

Ультра Праймер грунтовка и межслойная грунтовка

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, т.е. относительная влажность древесины должна быть ниже 20 %. Температура воздуха во время покрасочных работ и высыхания должна быть не ниже +5° С, а относительная влажность воздуха – не выше 80 %.
Предварительная подготовка	Неокрашенные поверхности: При необходимости, очистить неокрашенную или грунтованную промышленным способом деревянную поверхность от грязи, пыли, плесени и посторонних включений. Древесину грунтовать по возможности на самой ранней стадии строительства грунтовочным антисептиком "Валтти Похьюсте" или "Валтти Аквабейс". Защитить ржавеющие металлические детали, например, шляпки гвоздей, противокоррозионной грунтовкой "Ростекс Супер". Смолу удалить и сучки изолировать лаком "Оксалакка". Ранее окрашенная поверхность: Удалить отслаивающуюся краску скребком и очистить поверхность с помощью стальной щетки. Загрязненные и заплесневелые поверхности вымыть гипохлоритным составом "Хомеенпойсто" согласно инструкции по применению. Нанести на очищенные до голого дерева поверхности грунтовочный антисептик "Валтти Похьюсте" или "Валтти Аквабейс". Затем грунтовать эти участки грунтовкой "УЛЬТРА Праймер".
Окраска	Перед применением грунтовку тщательно перемешать. При необходимости, разбавить водой до 10 %. Наносить грунтовку кистью, щеткой или распылением под высоким давлением с последующим выравниванием кистью. Торцевые концы древесины обработать особенно тщательно. Покрывную окраску рекомендуется проводить как можно скорее после грунтования, однако не позднее, чем через 10 месяцев. Нанести 1–2 слоя краски семейства "Ультра" или краски "Пика-Техо" в зависимости от разницы в цвете подложки и состояния окрашиваемой поверхности.
Очистка инструментов	Рабочие инструменты промыть водой. Слегка затвердевшую краску можно легко удалить с инструментов при помощи средства "Пенсселипесу".

ОХРАНА ТРУДА

Содержит октил-изотиоацилин и оксид цинка. РАЗДРАЖАЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО. КОНТАКТ С КОЖЕЙ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ АЛЛЕРГИЧЕСКУЮ РЕАКЦИЮ. МОЖЕТ ОКАЗАТЬ ДЛИТЕЛЬНОЕ НЕБЛАГОПРИЯТНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ВОДНУЮ СРЕДУ. Избегать вдыхания тумана от распыления. Избегать попадания на кожу. Носить защитные перчатки. В случае проглатывания незамедлительно обратиться к врачу и показать данную упаковку или этикетку. Не допускать попадания в канализацию. Беречь от детей. На грунтовку имеется паспорт техники безопасности.



[Паспорт техники безопасности](#)



Раздражающее
вещество

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.

ТРАНСПОРТИРОВКА VAK/ADR -

Ультра Праймер грунтовка и межслойная грунтовка

[Назад](#)

Выбрали продукт?

Найдите ближайший магазин в вашем городе

