ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

MURIPLAST ACTIVE 1000-1200-1500

Армированное, объемное акриловое покрытие

ХАРАКТЕРИСТИКИ

На стенное покрытие с противо-плесневыми и противо-водорослевыми добавками для наружного применения, составлено из кварцевого отборного песка и волокон рассеянных в смоле в водной эмульсии.
Водонепроницаемое, с «дышащими» свойствами, легко наносится, идеально подходит для профессионального использования, поскольку обладает высокой совместимостью и адгезией, пригодное для нанесения на различные поверхности.
Его качество обеспечивает максимальную защиту и стойкость цвета снаружи.
Компактная и однородная отделка обеспечивает высокую маскировку дефектов в штукатурке и поэтому материал, в цветах со значением отражения света LRV >25, подходит для покраски и реставрации систем теплоизоляции.

СТОЙКОСТЬ К ВОДЕ
Так как толщена очень большая, материал высыхает и полимеризуется больше чем через 10 дней в идеальных условиях (От +15°C до +30°C с влажностью поверхности <10% и соответствующей влажностью воздуха <75%. При высокой влажности окружающей среды, защищать от дождя в течение нескольких дней.

СОСТАВ

На стенное покрытие для внутренних и наружных работ, состоящее из стирол-акриловой смолы в водной дисперсии, волокна, отборного кварцевого песка и с добавками против плесени и водорослей.

СВОЙСТВА

УСТОЙЧИВОСТЬ К АТМОСФЕРНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ	ОТЛИЧНАЯ
УСТОЙЧИВОСТЬ К МИКРОТРЕЩИНАМ	ХОРОШАЯ
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ	ХОРОШАЯ
СТЕПЕНЬ ПЕРЕДАЧИ водяного ПАРА (проницаемость), Норма UNI EN ISO 7783-2	Sd = 0.2797 m Толщена = 2061 □m □□= 136 Classe V_2 (Средняя проницаемость)
ЗАГРЯЗНЯЕМОСТЬ	НИЗКАЯ
ВЫСЫХАНИЕ	Полная 24ч
ВЯЗКОСТЬ BROOKFIELD, S07-20rpm	80000-90000 mPa*s
СУХОЙ ОСТАТОК 1h@105°C	80-90%

ХРАНЕНИЕ

Материал сохраняет свои свойства в течение 1 года при условии хранения в оригинальной упаковке при температуре от +5° C до + 30° C.

ЦВЕТА

Белый.
Диапазон оттенков может быть расширен в оттенках веера *Tucano*. Оттенки могут быть достигнуты с системой Arreghini Colors 16. Между одним производством и другим оттенок может немного отличается,

CAP ARREGHINI SpA 30026 ПОРТОГРУАРО/ ВЕНЕЦИЯ проспект Порденоне, 80 тел. 0421 278111 факс 0421 75498/ 0421 278115
Сертифицированная компания UNI EN ISO 9001

поэтому важно, закончить работу с той же партией что и начинали.

ПРИМЕНЕНИЕ

Подходит для украшения и защиты от атмосферных воздействий (даже с насыщенными оттенками) новых изделий или во время реставрации, на основе щелочных поверхностей обработанными подходящим грунтом, такие как штукатурки различного состава (цементные, известь, строительные смеси, выравниватели для теплоизоляции), бетон и фиброцемент и старые краски на основе силикатов или извести, в сельской, морской или промышленной атмосфере. Он совместим с бетоном и железобетоном, что обеспечивает эффективную и конкретную защиту. На поверхности, снаружи, рекомендуется добавить 350 мл *B25* в каждые 25 кг материала для большей гарантии стойкости против биологических загрязнений плесени, водорослей и мха. Наносится с помощью ручного шпателя из нержавеющей слали, равномерно распределяя материал на штукатурку. Перед началом сушки нужно сгладить поверхность с помощью ручного шпателя из пластика, делая слегка круговое движение. Для получения однородной поверхности работать с тем же инструментом и предусмотреть достаточное количество работников на объект так, чтобы обеспечить работу мокрым-по-мокрому " на всю стену без перерыва.

ИНСТРУМЕНТЫ

Шпатель из нержавеющей стали и пластика.

РАЗБАВЛЕНИЕ

0-3% в весе с водой.

РАСХОД

1000: 0.5-0.6 м^2/кг на слой.
1200: 0.4-0.5 м^2/кг на слой.
1500: 0.33-0.4 м^2/кг на слой.

ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ

От +5°C до +30°C

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Новые поверхности цементных штукатурок, декоративная штукатурка, влагопоглощающая штукатурка

1.1 Очистить с промывкой под высоким давлением от каких-либо примесей, таких как грязь, мох.
1.2 На сухую поверхность нанести 1 слой *Murisol* о *Murisol W;;*
1.3 После 5-8ч нанести 1 слой *Muriplast Active*

Поверхность с штукатурками теплоизоляции

1.4 *На сухую поверхность нанести один слой Primer o Murisol W;*
1.5 *После 5-8ч нанести один слой Muriplast Active.*

Реставрация на старых красках

2.1 Удалить с помощью щетки и spazzole и скребка краску которая отклеивается, выгорания и другие поврежденные материалы или материал в фазе разрушения и произвести мойку с помощу сильного напора воды;
2.2 Востановить места снедостающей штукатуркой с K29 если востановления малых площядей; в другом случае, для больших объемов, использовать 50 или 501;
2.3 После 24ч, если используется K29 или 14 дней если используется

CAP ARREGHINI SpA 30026 ПОРТОГРУАРО/ ВЕНЕЦИЯ проспект Порденоне, 80 тел. 0421 278111 факс 0421 75498/ 0421 278115
Сертифицированная компания UNI EN ISO 9001

50 или 501 нанести один слой *Murisol* o *Murisol W*;
2.4 После 5-8ч нанести 1 слой *Muriplast Active.*

Реставрация на старых красках зараженых плесенью

3.1 Обработать поверхность *B1*;
3.2 После 4-6ч и проследовать с подготовкой поверхности как в пунктах 2.1, 2.2, 2.3, и далее нанести *Muriplast Active.* На поверхности снаружи рекомендуется добавить 350 мл *B25* на каждые 25kg материала для получения большей гарантии стойкости к биологическому заражению плесени, водорослей и мха.

СТАТЬЯ ИЗ ТЕХЗАДАНИЯ

Покрытие на основе силиката, с противо-плесневой и противоводорослевой добавкой, в водной дисперсии, сформулированное с крошкой мрамора, 1мм (Тип 1000), 1.2 мм (Тип 1200), 1,5 мм (Тип 1500), и с высокой воздухопроницаемостью. Для нанесения на поверхность обработанную подходящим грунтом с средний расходом 1,8 кг/м2 (1000), 2.3 кг/м2 (1200), 2.8 кг/м2 (1500).

УВЕДОМЛЕНИЯ

Для правильного выполнения работ необходимо следовать указаниям по подготовке поверхности, содержащимся в Book CAP Arreghini. Приведенные свойства материала замерялись при + 23°C при относительной влажности 65%. В других условиях свойства материала и временные промежутки между одной и другой операциями могут варьироваться. Приведенные технические параметры имеют ориентировочные значения. По причине большого многообразия поверхностей и условий нанесения рекомендуется предварительно проверить пригодность данного материала к применению в каждом конкретном случае.

CAP ARREGHINI SpA 30026 ПОРТОГРУАРО/ ВЕНЕЦИЯ проспект Порденоне, 80 тел. 0421 278111 факс 0421 75498/ 0421 278115
Сертифицированная компания UNI EN ISO 9001