



TIKKURILA

# TIKKURILA SUPI ARCTIC

СУПИ АРКТИК

**ТИП**

Перламутровый колеруемый акрилатный защитный состав для бань и саун.

**ОБЛАСТЬ  
ПРИМЕНЕНИЯ**

Предназначен для защиты деревянных поверхностей во влажных помещениях. Содержит противогрибковый компонент. Образует грязе- и водоотталкивающую поверхность. Применять для обработки деревянных поверхностей согласно инструкции по применению.

**ОБЪЕКТЫ  
ПРИМЕНЕНИЯ**

Применяется для обработки стен и потолков, в особенности, в парильне, душевой и раздевалке бани. Не применять для обработки полков бани.



Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

## TIKKURILA SUPI ARCTIC

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

<b>База</b>	EP
<b>Цвет</b>	Бесцветный (База EP). Колеруется по каталогу Tikkurila «Arctic». Для колеровки воспользуйтесь компьютерной колеровкой Tikkurila. Во избежание различий в оттенке используйте лазурь одной партии. При окраске поверхности большой площади рекомендуется смешать необходимое количество лазури в одной емкости, чтобы обеспечить равномерный оттенок. Окончательный цвет покрытия зависит от породы и первоначального цвета древесины, а также от количества слоев. Лазурь использовать только в колерованном виде!
<b>Блеск</b>	Полуматовый.
<b>Расход</b>	8–12 м <sup>2</sup> /л.
<b>Фасовка</b>	0.9 л, 2.7 л
<b>Разбавитель</b>	Вода.
<b>Способ нанесения</b>	Наносится кистью или аппликатором Tikkurila.
<b>Время высыхания</b>	От пыли – около 30 минут. Следующий слой можно наносить через 2-3 часа. Поверхность готова к эксплуатации через 2 суток. На продолжительность высыхания влияет пористость поверхности, а также толщина слоя.
<b>Плотность (кг/л)</b>	1,0 кг/л.
<b>Сухой остаток по объему (%)</b>	17
<b>Хранение и транспортировка</b>	Защищать от мороза. В плотно закрытой таре при температуре не ниже 5°C, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. После вскрытия использовать в течение сезона. В неполной таре свойства продукта могут измениться.



# TIKKURILA SUPI ARCTIC

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### Условия при окраске

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха должна быть не ниже 5°C и относительная влажность – не выше 80%.

### Предварительная подготовка

Новая, необработанная поверхность:

Очистить поверхность от грязи и пыли. Слегка увлажнить пульверизатором, дать высохнуть и отшлифовать поднявшиеся волокна. Пыль от шлифовки удалить.

Ранее обработанная или старая, загрязненная поверхность:

Очистить моющим средством Tikkurila Supi Saunapesu в соответствии с инструкцией по применению, тщательно промыть водой и дать высохнуть. Удалить посторонние включения скребком и/или стальной щеткой. Если на поверхности дерева останется явная пленка, отшлифовать и удалить пыль от шлифовки.

### Нанесение

Состав тщательно перемешать перед применением, а также периодически перемешивать во время работ.

Обработка стен парилен:

Нанести колерованный состав Tikkurila Supi Arctic одним слоем или двумя слоями разбавленного на 50% водой, таким образом, следы от кисти будут менее заметными.

Обработка стен душевых и раздевалок:

Наносить колерованный состав Tikkurila Supi Arctic двумя слоями. При нанесении первого слоя защитный состав разбавить водой до 20%, а второй слой наносить неразбавленным.

Рекомендуется сделать пробную выкраску на отдельной доске для проверки цвета. Цвет разбавленного состава более светлый и более прозрачный по сравнению с выкраской каталога. На окончательный цвет обработанной поверхности влияют порода, твердость и первоначальный цвет древесины, количество нанесенных слоев. Поверхность целесообразно обрабатывать непрерывно от края до края, а при обработке больших панельных поверхностей – 1–2 панели за раз во избежание разницы в оттенке. Для придания полкам такого же цвета, но без перламутрового эффекта, заколеруйте воск Tikkurila Supi Saunavaha по каталогу Tikkurila «Arctic».

Перед эксплуатацией нагрейте баню, а затем хорошо проветрите.

### Очистка инструментов

Рабочие инструменты промыть водой с мылом (или однотипным моющим средством) и тщательно прополоскать водой. Для удаления затвердевшего материала рекомендуется применять моющее средство для кистей.

### Эксплуатация поверхности

Покрытие достигает своей износостойкости в течение примерно одного месяца после обработки. Избегать очистки поверхности в данный период.

Очищать поверхность средством Tikkurila Supi Saunapesu (0,1-0,2 л средства на 5 л воды).

Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не несем ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.