

Тиксомат грунтовка для потолка

Тиксомат грунтовка для потолка - Tixomatt




ТИП Желеобразная кроющая и изолирующая алкидная грунтовка для потолков.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Предназначена для первичной и ремонтной окраски оштукатуренных, зашпатлеванных, деревянных, древесностружечных и древесноволокнистых поверхностей внутри зданий.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ Применяется для окраски потолков.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Цвета Белый.
 Степень блеска Глубоко матовая
 Расход 10-12 м²/ л.
 Тара 1 л, 3 л
 Разбавитель Алкидный растворитель 2010
 Способ нанесения Наносится кистью, распылением или валиком.
 При нанесении безвоздушным распылением применять сопло 0,013" – 0,018", т.е. 0,330-0,460 мм.

Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50% От пыли – 1 час.
 Следующий слой можно наносить через сутки.

Сухой остаток Около 55 %.

Плотность 1,6 кг/л.

Хранение Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах.

Сертификат соответствия  [Декларация о соответствии](#)

Свидетельство о государственной регистрации  [Свидетельство о государственной регистрации](#)

Сертификат пожарной безопасности  [Пожарный сертификат](#)

Тиксомат грунтовка для потолка

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха должна быть выше +5°C, и относительная влажность воздуха менее 80%.
Предварительная подготовка	Неокрашенные поверхности: Очистить поверхность от грязи и пыли. Ранее окрашенные поверхности: Вымыть поверхность раствором "Маалипесу", затем тщательно промыть водой и дать просохнуть.
Окраска	"Тиксомат" обычно не перемешивают и не разбавляют. При необходимости, при нанесении грунтовочного слоя можно разбавить "Алкидным растворителем 2010" на 5–10 %. После разбавления дать постоять ок. 1 часа для восстановления тиксотропных свойств. Наносить краску валиком, распылением или кистью в 1–2 слоя. Покрывную окраску, при необходимости, произвести краской "Сиро Мат".
Очистка инструментов	Удалить лишнюю краску с инструмента, после чего незамедлительно вымыть инструмент "Уайт-спиритом 1050" или моющим средством "Пенсселипесу".
Уход	Избегать применения моющих средств и сильной очистки свежеекрасочной поверхности, так как свежее покрытие достигает своей окончательной твердости и стойкости в течение ок. одного месяца после окраски. В случае необходимости для очистки покрытия в данный период можно применить легкую очистку влажной мягкой тканью.

Примерно через месяц после окраски готовое покрытие можно очищать нейтральными (pH 6-8) моющими средствами с помощью мягкой ткани или губки. Особенно грязные поверхности можно очищать слабыми щелочными моющими средствами (pH 8-10). После очистки поверхность необходимо тщательно вымыть чистой водой.

ОХРАНА ТРУДА

Содержит алифатический уайт-спирит ОГНЕОПАСНЫЙ. Избегать вдыхания паров растворителей и тумана от распыления. Обеспечить эффективную вентиляцию. При попадании вовнутрь немедленно обратиться к врачу и показать данную этикетку или упаковку. Хранить в недоступном для детей месте. Содержит метилэтилкетоксим. Может вызвать аллергическую реакцию. На краску имеется паспорт техники безопасности.

 [Паспорт техники безопасности](#)

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.

ТРАНСПОРТИРОВКА VAK/ADR -

hok301004/inh080704/nvi181104/5200201

[Назад](#)

**Выбрали продукт?
Найдите ближайший магазин в вашем городе**

